

TECAPEEK CM XP100 black - Produits semi-finis

Désignation chimique

PEEK (Polyetheretherketone)

Couleur

noir opaque

Densité

1.47 g/cm³

Charges

fibres de carbone, graphite, PTFE

Méthode de production: Compression moulage

Principales caractéristiques

- intrinsèquement retardant à la flamme
- résistant à l'hydrolyse et à la vapeur brûlante
- Bonne usinabilité
- bonnes propriétés de glissement et à l'usure

Industries cibles

- industrie pétrolière

Propriétés mécaniques	paramètre	valeur	unité	norme	commentaire
Résistance à la traction		64	MPa	ASTM D 638	
Module d'élasticité (test de traction)		7500	MPa	ASTM D 638	
Allongement à la rupture (test de traction)		1.5	%	ASTM D 638	
Effort de flexion		110	MPa	ASTM D 790	
Module d'élasticité (test de flexion)		6200	MPa	ASTM D 790	
Résistance à la compression		132	MPa	ASTM D 695	
Module de compression		2200	MPa	ASTM D 695	
Dureté Shore	Shore D	85		ASTM D 2240	
Propriétés thermiques	paramètre	valeur	unité	norme	commentaire
Température de fusion	DSC	342	°C	-	
Propriétés électriques	paramètre	valeur	unité	norme	commentaire

→ TECAPEEK products are based on Victrex® PEEK polymer.

Les éléments et indications données reflètent l'état actuel de nos connaissances et ont pour but d'informer sur nos produits et leurs applications. Ils ne sont pas contractuels et ne représentent aucune assurance ni garantie sur la résistance chimique, la qualité des produits et leur commercialisation. Nos produits ne sont pas conçus pour une application d'implants dentaires ou médicaux. nous veillons à ce que nos produits soient libres de droit et d'exigences d'autrui reposant sur la propriété commerciale et intellectuelle. Les valeurs et informations correspondantes ne sont ni des minimum ni des maximum mais des valeurs moyennes qui peuvent être utilisées dans un but de comparaison préalable au choix d'une matière. Ces valeurs sont données dans le cadre de tolérances normales des propriétés des produits et ne donnent aucune garantie sur les valeurs de propriété. Elles ne doivent donc pas être utilisées à fin de spécification. A moins que autrement noté, ces valeurs soient déterminées par des test utilisant des références d'échantillons et de dimensions. Les propriétés dépendant des dimensions des pièces de "formage direct" (produit semi-fini), le matériel ne sera pas utilisé sans test aux conditions spécifiques et individuelles. Le client est seul responsable de la compatibilité et de la qualité des produits dans leurs applications et des tests et process préalables à l'utilisation. Les valeurs des fiches techniques sont revues et corrigées régulièrement. Les dernières corrections sont visibles sur www.ensinger-online.com. Tout droit de changement technique réservé.