

TECAPEEK CM XP92 natural - Halvfabrikata

Kemisk betegnelse

PEEK (Polyetheretherketone)

Farve

beige uigennemsigtig

1.44 g/cm³

Fillers

glasfibre

produktionsproces: kompressionsstøbning

Vigtigste egenskaber

- iboende flammehæmmende
- god varmeafbøjningstemperatur
- resistent overfor hydrolyse og overheded damp
- god bearbejdelighed
- gode glid- og slidegenskaber

Målsegmenter

- olie og gasindustri

Mekaniske egenskaber	parameter	værdi	enhed	norm	kommentar
Trækstyrke		103	MPa	ASTM D 638	
Brudforlængelse		3.8	%	ASTM D 638	
Bøjningsstyrke		149	MPa	ASTM D 790	
Termiske egenskaber	parameter	værdi	enhed	norm	kommentar
Smeltetemperatur	DSC	342	°C	-	

→ TECAPEEK produkter er baseret på VICTREX PEEK Polymer

Ensinger Danmark
Huginsvej 15
4100 Ringsted

Tel +45 7810 4410
Fax +45 7810 4420
www.ensingerplastics.com/da-dk/

Dato: 2019/01/07

Version: AB