

TECASINT 1011 natural - 切削加工用プラスチック素材

プラスチックの種類

PI (ポリイミド)

色

黒色

密度

1.34 g/cm³

主な特徴

- 耐熱性と機械強度に優れる
- 大変良好な熱安定性
- 良好な耐薬品性
- 非常に良い電気絶縁性
- 耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性
- 揮発ガスが少ない
- 高い耐クリープ性
- 高温環境で加水分解しやすい

使用分野

- 航空・宇宙技術
- 極低温(クライオジェニック)技術
- エレクトロニクス
- 電気工学
- 食品加工技術
- メカニカル・エンジニアリング
- 核関連技術
- 精密機器
- 半導体産業

機械特性	測定条件	値	単位	規格	注釈
引張弾性率	1 mm/min, 23°C	3600	MPa	DIN EN ISO 527-1	
引張強度	50 mm/min, 23°C	116	MPa	DIN EN ISO 527-1	
引張破断伸度	50 mm/min, 23°C	3.8	%	DIN EN ISO 527-1	
引張破断伸度	10 mm/min, 23°C	6	%	DIN EN ISO 178	
曲げ強度	10 mm/min, 23°C	170	MPa	DIN EN ISO 178	
曲げ弾性率	2 mm/min, 23°C	3700	MPa	DIN EN ISO 178	
圧縮強度	10 mm/min, 23°C	500	MPa	EN ISO 604	
圧縮強度	10mm/min, 10% strain, 23°C	190	MPa	EN ISO 604	
圧縮破壊ひずみ	10 mm/min, 23°C	45	%	EN ISO 604	
圧縮弾性率	1 mm/min, 23°C	2000	MPa	EN ISO 604	
シャルピー衝撃強度	max 7.5 J, 23°C	75.8	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eU	
ノッチ付き シャルピー衝撃強度	max 7.5 J, 23°C	5	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eA	
ショア硬度	Shore D, 23°C	90	D	DIN 53505	
熱特性	測定条件	値	単位	規格	注釈
ガラス転移点		368	°C	-	1)
熱変形温度	1.85 MPa	368	°C	DIN 53 461	(1) DMA, maximum loss factor tan δ (2) Found in public sources. Individual testing regarding application conditions is mandatory.
使用温度	long term	-	°C	-	2)
線膨張係数(CLTE)	50-200°C	4.3 / 4.3	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN 53 752	3)
線膨張係数(CLTE)	200-300°C	5.3 / 5.3	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN 53 752	4)
比熱		1.04	J/(g*K)	-	(3) Thermal expansion XY/Z axis (4) Thermal expansion XY/Z axis
熱伝導率	40°C	0.22	W/(K*m)	ISO 8302	
電気特性	測定条件	値	単位	規格	注釈
表面電気抵抗	23°C	10 ¹⁶	Ω	DIN IEC 60093	
体積固有抵抗値	23°C	10 ¹⁷	Ω*cm	DIN IEC 60093	
絶縁破壊強度	23°C	20	kV*mm ⁻¹	ISO 60243-1	
誘電損率	50 Hz, 23°C	1*10 ⁻³		DIN 53483-1	
誘電損率	27 MHz, 23°C	3*10 ⁻³		DIN 53483-1	
比誘電率	50 Hz, 23°C	3.5		DIN IEC 60250	
比誘電率	27 MHz, 23°C	3.1		DIN IEC 60250	
その他の諸特性	測定条件	値	単位	規格	注釈
吸水率	24 h in water, 23°C	1.08	%	DIN EN ISO 62	(1) Corresponding means no listing at UL (yellow card). The information might be taken from resin, stock shape or estimation. Individual testing regarding application conditions is mandatory.
吸水率	24 h in water, 80°C	3.29	%	DIN EN ISO 62	
難燃性(UL94)	corresponding to	V0		DIN IEC 60695-11-10;	1)