

TECASINT 2021 black - Заготовки

Химическое обозначение

PI (Полиимид)

Цвет

черный

Плотность

1.45 g/cm³

Наполнитель

графит 15%

Основные характеристики

- очень хорошие свойства скольжения и стойкости к износу
- отличная термостабильность
- высокая стойкость к температурным и механическим воздействиям
- хорошая стойкость к износу
- стойкий к излучениям высокой энергии (радиации)
- высокая стойкость к ползучести
- хорошая химическая стойкость
- в предельных диапазонах высоких температур чувствителен к гидролизу

Отрасли применения

- Автомобилестроение
- Авиационные и аэрокосмические технологии
- Криогенные технологии
- Конвейерные технологии
- Технологии связанные с горячим стеклом
- Машиностроение
- Точное машиностроение (приборостроение)

Механические свойства	параметр	значение	единица измерения	Норматив	комментарий
Модуль упругости (при растяжении)	1мм/мин, 23°C	4400	MPa	DIN EN ISO 527-1	
Предел прочности на разрыв	50мм/мин, 23°C	101	MPa	DIN EN ISO 527-1	
Удлинение при разрыве	50мм/мин, 23°C	3.7	%	DIN EN ISO 527-1	
Удлинение при разрыве	10мм/мин, 23°C	4.6	%	DIN EN ISO 178	
Прочность при изгибе	10мм/мин, 23°C	145	MPa	DIN EN ISO 178	
Модуль упругости (при изгибе)	2мм/мин, 23°C	4300	MPa	DIN EN ISO 178	
Прочность на сжатие	10мм/мин, 23°C	300	MPa	EN ISO 604	
Прочность на сжатие	10мм/мин, 10% деформация, 23°C	160	MPa	EN ISO 604	
Модуль всестороннего сжатия	1мм/мин, 23°C	1900	MPa	EN ISO 604	
Разрушающее напряжение при сжатии	10мм/мин, 23°C	43	%	EN ISO 604	
Ударная вязкость (Шарпи)	макс. 7,5Дж, 23°C	36.7	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eU	
Ударная вязкость по Шарпи (образец с надрезом)	макс. 7,5Дж, 23°C	2.9	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eA	
Твердость по Шору	Шор D, 23°C	87	D	DIN 53505	

Тепловые свойства	параметр	значение	единица измерения	Норматив	комментарий
Температура стеклования		370	°C	-	1) (1) DMA, максимальный коэффициент потерь тангенс d
Температура тепловой деформации	1.8 МПа	335	°C	DIN 53 461	(2) Данные взяты из открытых источников.
Рабочая температура	постоянная	-	°C	-	2) Индивидуальное тестирование
Тепловое расширение (CLTE)	50-200°C	3.8 / 4.5	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN 53 752	3) относительно условий применения является обязательным.
Тепловое расширение (CLTE)	200-300°C	4.6 / 5.4	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN 53 752	4) Тепловое расширение XY/Z (4) Тепловое расширение XY/Z

Прочие свойства	параметр	значение	единица измерения	Норматив	комментарий
Водопоглощение	24 ч в воде, 23°C	0.44	%	DIN EN ISO 62	(1) Соответствующее значение не из списка UL 94 (желтая карточка).
Водопоглощение	24 ч в воде, 80°C	1.55	%	DIN EN ISO 62	Информация могла быть взята из данных о смолах, заготовках или расчетов.
Воспламеняемость (горючесть) (UL94)	соответствует	V0		DIN IEC 60695-11-10; 1)	Индивидуальное тестирование относительно условий применения является обязательным.

Указанные данные и сведения соответствуют сегодняшнему состоянию наших знаний и предназначены для информирования о нашей продукции и о возможностях ее применения. Эти данные не гарантируют определенные свойства материалов, их химическую стойкость или их пригодность для конкретной цели эксплуатации на законном основании. Наша продукция не предназначена для использования в медицинских и стоматологических имплантатах. Все торговые и патентные права должны быть соблюдены. Представленные значения и сведения не являются минимальными или максимальными значениями. Представленные здесь данные предназначены в первую очередь для целей сравнения материалов при их выборе. Эти значения находятся в пределах норм ряда свойств продукта и не могут гарантировать свойств и наилучшего использования в индивидуальных применениях. Поэтому они не могут быть использованы для конкретной индивидуальной цели без предварительного тестирования. Если не указано иное, эти значения были получены путем испытаний образцов обозначенных в ссылках. Как правило, свойства материалов существенно зависят от размеров изделия и заготовки и ориентации в них компонентов (особенно армированные материалы). Материалы не могут быть использованы без отдельного тестирования в соответствии с индивидуальными условиями применения. Клиент несет полную ответственность за качество и пригодность продукции для индивидуального применения, а также за испытание материала для подтверждения возможности применения в его индивидуальных условиях перед применением. Лист с показателями подлежит периодическому пересмотру, самые последние обновления можно найти на www.ensinger-online.com. Технические изменения защищены.

