

TECASINT 4011 natural - Заготовки

Химическое обозначение

PI (Полиимид)

Цвет

желтый

Плотность

1.41 g/cm³

Основные характеристики

- очень высокая стойкость к воздействиям температур и окислителей
- очень низкое поглощение влаги
- высокая стойкость к температурным и механическим воздействиям
- высокая стойкость к ползучести
- низкая дегазация
- хорошая химическая стойкость
- стойкий к излучениям высокой энергии (радиации)
- в предельных диапазонах высоких температур чувствителен к гидролизу

Отрасли применения

- Электроника
- Электротехника
- Конвейерные технологии
- Машиностроение
- Точное машиностроение (приборостроение)
- Полупроводниковые технологии

Механические свойства	параметр	значение	единица измерения	Норматив	комментарий
Модуль упругости (при растяжении)	1мм/мин, 23°C	4000	МПа	DIN EN ISO 527-1	(1) Образец толщиной 4мм
Предел прочности на разрыв	50мм/мин, 23°C	130	МПа	DIN EN ISO 527-1	
Удлинение при разрыве	50мм/мин, 23°C	4.5	%	DIN EN ISO 527-1	
Удлинение при разрыве	10мм/мин, 23°C	6.0	%	DIN EN ISO 178	
Прочность при изгибе	10мм/мин, 23°C	180	МПа	DIN EN ISO 178	
Модуль упругости (при изгибе)	2мм/мин, 23°C	4300	МПа	DIN EN ISO 178	
Прочность на сжатие	10мм/мин, 10% деформация, 23°C	40	МПа	EN ISO 604	
Прочность на сжатие	10мм/мин, 10% деформация, 23°C	185	МПа	EN ISO 604	
Модуль всестороннего сжатия	1мм/мин, 23°C	2100	МПа	EN ISO 604	
Ударная вязкость (Шарпи)	макс. 7,5Дж, 23°C	87	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eU	
Ударная вязкость по Шарпи (образец с надрезом)	макс. 7,5Дж, 23°C	9.6	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eA	
Твердость по Шору	Шор D, 23°C	88	D	DIN 53505	
Твердость вдавливания шарика		265	МПа	ISO 2039-1	1)
Тепловые свойства	параметр	значение	единица измерения	Норматив	комментарий
Температура стеклования		260	°C	DIN EN ISO 11357	(1) Тепловое расширение XYZ
Температура тепловой деформации	1.82 МПа	360	°C	ASTM D 648	(2) Тепловое расширение XYZ
Тепловое расширение (CLTE)	50-200°C	4.6 / 5.6	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN 53 752	1)
Тепловое расширение (CLTE)	200-300°C	6.2 / 7.6	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN 53 752	2)
Тепловое расширение (CLTE)	300-350°C	8.5 / 11.2	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN 53 752	3)
Удельная теплоёмкость		1.04	J/(g*K)	-	
Теплопроводность	40°C	0.4	W/(K*m)	ISO 8302	
Электрические свойства	параметр	значение	единица измерения	Норматив	комментарий
Удельное поверхностное сопротивление	23°C	10 ¹⁶	Ω	ASTM D 257	
Удельное объемное электрическое сопротивление	23°C	10 ¹⁶	Ω*cm	ASTM D 257	
Электрическая прочность DC	23°C	18	kV*mm ⁻¹	ASTM D 149	
Диэлектрические потери	1 кГц, 23°C	1*10 ⁻³		ASTM D 150	
Диэлектрическая постоянная	1 кГц, 23°C	3.59		ASTM D 150	
Прочие свойства	параметр	значение	единица измерения	Норматив	комментарий
Водопоглощение	24 ч в воде, 23°C	0.16	%	DIN EN ISO 62	(1) Соответствующее значение не из списка UL 94 (желтая карточка). Информация могла быть взята из данных о свойствах
Водопоглощение	24 ч в воде, 80°C	0.6	%	DIN EN ISO 62	
Воспламеняемость	соответствует	V0		DIN IEC 60695-11-10; 1)	

(горючесть) (UL94)

Кислородный индекс

49

%

EN ISO 4589-2

взята из данных о смолах,
заготовках или расчетах.
Индивидуальное
тестирование
относительно условий
применения является
обязательным.

Указанные данные и сведения соответствуют сегодняшнему состоянию наших знаний и предназначены для информирования о нашей продукции и о возможностях ее применения. Эти данные не гарантируют определенные свойства материалов, их химическую стойкость или их пригодность для конкретной цели эксплуатации на законном основании. Наша продукция не предназначена для использования в медицинских и стоматологических имплантатах. Все торговые и патентные права должны быть соблюдены. Представленные значения и сведения не являются минимальными или максимальными значениями. Представленные здесь данные предназначены в первую очередь для целей сравнения материалов при их выборе. Эти значения находятся в пределах норм ряда свойств продукта и не могут гарантировать свойств и наилучшего использования в индивидуальных применениях. Поэтому они не могут быть использованы для конкретной индивидуальной цели без предварительного тестирования. Если не указано иное, эти значения были получены путем испытаний образцов обозначенных в ссылках. Как правило, свойства материалов существенно зависят от размеров изделия и заготовки и ориентации в них компонентов (особенно армированные материалы). Материалы не могут быть использованы без отдельного тестирования в соответствии с индивидуальными условиями применения. Клиент несет полную ответственность за качество и пригодность продукции для индивидуального применения, а также за испытание материала для подтверждения возможности применения в его индивидуальных условиях перед применением. Лист с показателями подлежит периодическому пересмотру, самые последние обновления можно найти на www.ensinger-online.com. Технические изменения защищены.

Ensinger GmbH Rudolf-Diesel-Str. 8 71154
Нуфринген - Германия

Тел. +49 7032 819 0 Факс +49 7032 819 100
www.ensinger-online.com

Дата: 2016/05/19

Версия: AC