

TECACOMP PPS XS black 1014862 - Compounds

Chemische Bezeichnung

PPS (Polyphenylensulfid)

Farbe

schwarz

Dichte

1,5 g/cm³

Zusätze

Kohlefasern, Grafit

Mechanische Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar
Zugfestigkeit	5 mm/min	135	MPa	DIN EN ISO 527-1	
Zug-Elastizitätsmodul	5 mm/min	18500	MPa	DIN EN ISO 527-1	
Bruchdehnung (Zugversuch)	5 mm/min	0,5	%	DIN EN ISO 527-1	
Schlagzähigkeit (Charpy)		20	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eU	
Thermische Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar
Glasübergangstemperatur		90	°C	DIN 53765	
Schmelztemperatur		280	°C	DIN 53765	
Einsatztemperatur	kurzzeitig	260	°C	-	
Einsatztemperatur	dauernd	230	°C	-	
Wärmeausdehnung (CLTE)	längs (bei 23 - 55 °C)	10	10 ⁻⁶ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
Wärmeausdehnung (CLTE)	quer (bei 23 - 55 °C)	20	10 ⁻⁶ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
Wärmeausdehnung (CLTE)	längs (bei 150 - 250 °C)	30	10 ⁻⁶ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
Wärmeausdehnung (CLTE)	quer (bei 150 - 250 °C)	60	10 ⁻⁶ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
Sonstige Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar
Verarbeitungsschwindigkeit	quer	0,86	%	DIN EN ISO 294-4	
Verarbeitungsschwindigkeit	längs	0,33	%	DIN EN ISO 294-4	
Schüttdichte		0,66	g/cm ³	EN ISO 60	
Verarbeitungsparameter	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar
Zylinder- /Verarbeitungstemperatur		285 - 330	°C	-	
Werkzeugtemperatur		130 - 160	°C	-	
Massetemperatur		300 - 340	°C	-	

→ Dieser Werkstoff kann thermoplastisch unter Berücksichtigung der üblichen technischen Regeln verarbeitet werden. Die oben genannten Angaben beziehen sich ausschließlich auf das Spritzgießverfahren.

→ Die Verarbeitung sollte so schonend wie möglich erfolgen, um die maximale Faserlänge im Bauteil zu erhalten. Nachdruck und Einspritzgeschwindigkeit sollten der Bauteilgeometrie entsprechend angepasst werden. Die optimale Verarbeitungstemperatur hängt von der jeweiligen Geometrie des Formteils ab und kann von Maschine zu Maschine unterschiedlich sein.

Vortrocknen	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar
Zulässiger Restfeuchtegehalt		< 0,05	%	-	
Trocknungstemperatur		140 - 150	°C	-	
Trocknungsdauer		4 - 6	h	-	

→ Zur Erzielung optimaler mechanischer Eigenschaften ist ein Vortrocknen des Materials mit den oben genannten Parametern zu empfehlen.

→ Information zur Lagerung und Haltbarkeit: Die Lagerung des Granulates hat in trockenen, normal temperierten Räumen und in geschlossenen Gebinden zu erfolgen. Bei feuchteempfindlichen Materialien muss das Granulat luftdicht verschlossen werden. Ein Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung muss gewährleistet sein. Das Granulat unterliegt normalerweise bei Beachtung der Vorgaben keiner Lagerfähigkeitsbeschränkung. Es kann jedoch ggf. Zusatzstoffe enthalten, die die Lagerfähigkeit einschränken können.

Unsere Informationen und Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, die chemische Beständigkeit, die Beschaffenheit der Produkte und die Handelsfähigkeit rechtlich verbindlich zuzusichern oder zu garantieren. Unsere Produkte sind nicht für eine Verwendung in medizinischen oder zahnmedizinischen Implantaten bestimmt. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Die aufgeführten Werte und Informationen sind keine Mindest- und oder Höchstwerte, sondern Richtwerte, die vor allem für Vergleichszwecke zur Materialauswahl verwendet werden können. Diese Werte liegen im normalen Toleranzbereich der Produkteigenschaften, jedoch stellen sie keine zugesicherten Eigenschaftswerte dar und sollten demnach nicht zu Spezifikationszwecken herangezogen werden. Soweit nicht anders vermerkt, wurden die Werte an spritzgegossenen Prüfkörpern in "spritzfrischem" Zustand ermittelt. Der Kunde ist allein verantwortlich für die Qualität und die Eignung der Produkte für die Anwendung und hat die Verwendung und Verarbeitung vor dem Gebrauch zu testen. Datenblattwerte unterliegen einer regelmäßigen Überprüfung, die aktuellen Stände finden Sie unter ensingerplastics.com. Technische Änderungen vorbehalten.