

TECASINT 1061 black - Sklad polotovarů

Chemické označení

PI (Polyimid)

Barva

černý nespecifikováno

Hustota

1.48 g/cm³

Plniva

15% grafitu, 10% PTFE

Hlavní funkce

- velmi dobré vlastnosti kluznosti a opotřebení
- vysoká tepelná a mechanická kapacita
- dobrá odolnost proti opotřebení
- odolnost proti vysokým energetickým zářením
- dobrá chemická odolnost
- citlivé na hydrolyzu ve vyšším teplotním rozmezí

Cílený průmysl

- automobilový průmysl
- Letecké a palubní technologie
- technologie dopravníku
- strojní inženýrství
- přesné strojírenství
- textilní průmysl
- vakuová technologie

Mechanické vlastnosti	parametr	hodnota	jednotka	norma	komentář
Pevnost v tahu	50 mm/min	77	MPa	DIN EN ISO 527-1	(1) eU (2) eA
Modul pružnosti (tahová zkouška)	50 mm/min	4400	MPa	DIN EN ISO 527-1	
Prodĺoužení v momentě prasknutí	50 mm/min	2.9	%	DIN EN ISO 527-1	
Pevnost v ohybu	10 mm/min	120	MPa	DIN EN ISO 178	
Moduly elasticity (zkouška ohybem)	10 mm/min	4000	MPa	DIN EN ISO 178	
Prodĺoužení při přetržení (v ohybu)	10 mm/min	3.6	%	DIN EN ISO 178	
Síla komprese	10 mm/min	170	MPa	EN ISO 604	
Nárazová síla (Charpy)	max 7.5 J	25.8	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1	1)
Zkouška rázem v ohybu (Charpy)	max 7.5 J	3.9	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1	2)
Tvrdost podle Shora	Shore D	85		DIN EN ISO 868	
Teplotní vlastnosti	parametr	hodnota	jednotka	norma	komentář
Teplota skelného přechodu		353	°C	-	1) (1) DMA, maximum loss factor tan d
Ostatní vlastnosti	parametr	hodnota	jednotka	norma	komentář
Absorbce vody	24 h in water, 23°C	0.64	%	DIN EN ISO 62	(1) Corresponding means no listing at UL (yellow card). The information might be taken from resin, stock shape or estimation. Individual testing regarding application conditions is mandatory.
Absorbce vody	24 h in water, 80°C	1.82	%	DIN EN ISO 62	
Hořlavost (UL94)	corresponding to	V0		DIN IEC 60695-11-10;	1)

Naše informace a prohlášení odráží aktuální stav našich vědomostí a měl by informovat ohledně našich produktů a jejich aplikací. Neujišťují ani negarantují chemickým odolnostem, kvalitě produktů a jejich legálně vázané cestě. Naše produkty nejsou definovány pro použití pro lékařské nebo dentální implantáty. Existují komerční patenty, které musí být respektovány. Odpovídající hodnoty a informace nejsou minimem a maximum hodnot, ale slouží jako vodítko, které může být primárně použito pro porovnávání účely při výběru materiálu. Tyto hodnoty jsou mezi normám rozsahu tolerance vlastností produktu a negarantují aktuální vlastností hodnot. Neměly by být použity pro konkrétní případy. Není-li uvedeno jinak, tyto vzorky byly stanoveny zkouškami při testech při referenčních rozměrech a standardně připraveném vzorku. Stejně tak, jako vlastnosti závisí na rozměrech polotovarů a jejich orientaci v dílu (zvláště u aditivovaných typů), materiály nesmí být používány bez samostatného testování za individuálních okolností. Zákazník je výhradně zodpovědný za kvalitu a vhodnost produktů pro svou aplikaci a musí zhodnotit využití a druh zpracování před použitím. Hodnoty z technického listu jsou předmětem periodického posudku, nejnovější aktualizace můžete najít na www.ensingerplastics.com. Technické změny vyhrazeny.

Ensinger Sintimid GmbH
Ensingerplatz 1,
4863 Seewalchen, Austria

Tel: +43 7662 88788 0
Telefax: +43 (0) 76 62 88788-171
tecasint@ensingerplastics.com
www.ensingerplastics.com

Datum: 2023/12/18

Veeze: AD