

TECASINT 2391 black - 切削加工用プラスチック素材

プラスチックの種類

PI (ポリイミド)

色

黒色

密度

1.54 g/cm³

フィラー・添加剤

15% 二硫化モリブデン (MoS₂)

主な特徴

- 耐熱性と機械強度に優れる
- 大変良い滑り性と摩耗特性
- 揮発ガスが少ない
- 大変良好な熱安定性
- 良好な耐薬品性
- 高い耐クリープ性
- 耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性
- 高温環境で加水分解しやすい

使用分野

- 航空・宇宙技術
- 極低温(クライオジェニック)技術
- 精密機器
- 真空テクノロジー

機械特性	測定条件	値	単位	規格	注釈
引張弾性率	1 mm/min, 23°C	4400	MPa	DIN EN ISO 527-1	(1) Specimen in 4mm thickness
引張強度	50 mm/min, 23°C	95	MPa	DIN EN ISO 527-1	
引張破断伸度	50 mm/min, 23°C	2.9	%	DIN EN ISO 527-1	
引張破断伸度	10 mm/min, 23°C	3.6	%	DIN EN ISO 178	
曲げ強度	10 mm/min, 23°C	137	MPa	DIN EN ISO 178	
曲げ弾性率	2 mm/min, 23°C	4136	MPa	DIN EN ISO 178	
圧縮強度	10 mm/min, 23°C	253	MPa	EN ISO 604	
圧縮強度	10mm/min, 10% strain, 23°C	180	MPa	EN ISO 604	
圧縮弾性率	1 mm/min, 23°C	2200	MPa	EN ISO 604	
圧縮破壊ひずみ	10 mm/min, 23°C	35.6	%	EN ISO 604	
ボール圧入硬度		265	MPa	ISO 2039-1	1)
ショア硬度	Shore D, 23°C	90	D	DIN 53505	
熱特性	測定条件	値	単位	規格	注釈
ガラス転移点		370	°C	-	1)
線膨張係数 (CLTE)	200-300°C	5.0 / 5.7	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN 53 752	2)
線膨張係数 (CLTE)	50-200°C	4.0 / 4.7	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN 53 752	3)
その他の諸特性	測定条件	値	単位	規格	注釈
吸水率	24 h in water, 23°C	0.53	%	DIN EN ISO 62	(1) Corresponding means no listing at UL (yellow card). The information might be taken from resin, stock shape or estimation. Individual testing regarding application conditions is mandatory.
吸水率	24 h in water, 80°C	1.58	%	DIN EN ISO 62	
難燃性 (UL94)	corresponding to	V0		DIN IEC 60695-11-10;	1)