

TECAPEEK MT XRO blue - Sklad polotovarů

Chemické označení

PEEK (Polyetheretherketon)

Barva

modrý neprůhledný

Hustota

1.39 g/cm³

Plniva

síran barnatý

Hlavní funkce

- vysoká odolnost proti tečení
- rentgenově neprůhledné
- dobrá chemická odolnost
- dobré vlastnosti sklu a opotřebení
- odolnost proti vysokým energetickým zářením
- velmi dobrá odolnost proti praskání
- odolný proti hydrolyze a přehřáté páře
- velmi dobře sterilizovatelné

Cílený průmysl

- lékařská technologie
- potravinové technologie
- strojní inženýrství

Mechanické vlastnosti	parametr	hodnota	jednotka	norma	komentář
Pevnost v tahu	50mm/min	120	MPa	DIN EN ISO 527-2	(1) For tensile test: specimen type 1b
Modul pružnosti (tahová zkouška)	1mm/min	4500	MPa	DIN EN ISO 527-2	(2) For Charpy test: support span 64mm, norm specimen. n.b. = not broken
Prodloužení v momentě prasknutí	50mm/min	10	%	DIN EN ISO 527-2	
Nárazová síla (Charpy)	max. 7,5J	n.b.	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eU	2)
Zkouška rázem v ohybu (Charpy)	max. 7,5J	5.7	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eA	
Teplotní vlastnosti	parametr	hodnota	jednotka	norma	komentář
Teplota tání		342	°C	DIN 53765	(1) Found in public sources.
Provozní teplota	short term	300	°C	-	Individual testing regarding application conditions is mandatory.
Provozní teplota	long term	260	°C	-	

Uvedené informace a prohlášení odrážejí současný stav našich znalostí a informují o našich produktech a jejich aplikacích. Právně závazným způsobem nezaručují ani nezaručují chemickou odolnost, kvalitu výrobků a jejich prodejnost. Naše výrobky nejsou definovány pro použití v lékařských nebo zubních implantátech. Je třeba dodržovat stávající komerční patenty. Odpovídající hodnoty a informace nejsou žádné minimální nebo maximální hodnoty, ale směrné hodnoty, které lze použít především pro účely srovnání pro výběr materiálu. Tyto hodnoty jsou v rozsahu normální tolerance vlastností produktu a nepředstavují zaručené hodnoty vlastností. Proto se nesmějí používat pro účely specifikace. Pokud není uvedeno jinak, byly tyto hodnoty stanoveny zkouškami při referenčních rozměrech (typicky tyče o průměru 40-60 mm podle DIN EN 15860) na extrudovaném a opracovaném vzorku. Protože vlastnosti závisí na rozměrech polotovarů a orientaci v konstrukční součásti (zejména ve vyztužených ocelích), nelze materiál za zvláštních okolností použít bez samostatného testování. Za kvalitu a vhodnost produktů pro danou aplikaci nese výhradní odpovědnost zákazník a musí před použitím otestovat použití a zpracování. Hodnoty datových listů jsou pravidelně přezkoumávány, nejnovější aktualizaci najdete na www.ensingerplastics.com. Technické změny vyhrazeny.

Ensinger, s.r.o.
Prumyslová 991
334 41 Dobruška
Česká republika

Tel. +420 377 972 056
Fax: +420 377 972 059
e-mail: info@ensinger.cz
www.ensinger.cz

Datum: 2017/03/30

Veeze: AB