

TECAPEEK MT XRO green - Halvfabrikata

Kemisk betegnelse

PEEK (Polyetheretherketone)

Farve

grøn uigennemsigtig

1.38 g/cm³

Fillers

bariumsulfat

Vigtigste egenskaber

- høj kryberesistens
- Røntgengennemsigtig
- god kemisk resistens
- gode glid- og slidegenskaber
- resistens overfor højenergi stråling
- meget god resistens overfor spændingsrevner
- resistent overfor hydrolyse og overheded damp
- meget god steriliserbarhed

Målsegmenter

- medicoteknologi
- mekanisk industri
- fødevareteknologi

Mekaniske egenskaber	parameter	værdi	enhed	norm	kommentar
Trækstyrke	50mm/min	117	MPa	DIN EN ISO 527-2	(1) For tensile test: specimen type 1b
Elasticitetsmodul (tensile test)	1mm/min	4400	MPa	DIN EN ISO 527-2	(2) For Charpy test: support span 64mm, norm specimen. n.b. = not broken
Brudforlængelse	50mm/min	11	%	DIN EN ISO 527-2	
Slagstyrke (Charpy)	max. 7,5J	n.b.	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eU	2)
Slagstyrke med kær (Charpy)	max. 7,5J	5.6	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eA	
Termiske egenskaber	parameter	værdi	enhed	norm	kommentar
Smeltetemperatur		343	°C	DIN 53765	(1) Found in public sources. Individual testing regarding application conditions is mandatory.
Servicetemperatur	short term	300	°C	-	1)
Servicetemperatur	long term	260	°C	-	

→ TECAPEEK produkter er baseret på VICTREX PEEK Polymer

Ensinger Danmark
Huginvej 15
4100 Ringsted

Tel +45 7810 4410
Fax +45 7810 4420
www.ensingerplastics.com/da-dk/

Dato: 2016/09/29

Version: AA