TECAFORM AH LM white - Заготовки (стержни, плиты, втулки)

Химическое обозначение
POM-C (Полиацеталь (сополимер))

Цвет
белый непрозрачный

Плотность
1.41 g/cm^3

Основные характеристики
- возможен к лазерной маркировки
- стойкость к чистящим веществам
- высокая прочность
- высокая прочность
- хорошо поддается механической обработке
- плохо соединяется
- хорошие свойства скольжения и стойкости к износу

Отрасли применения
- Пищевые технологии
- Конвейерные технологии
- Машиностроение
- Точное машиностроение (приборостроение)
- Автомобилестроение
- Электротехника
- Бытовая техника

Механические свойства	параметр	значение	единица измерения	Норматив		комментарий
Прочность при растяжении	50мм/мин	60	MPa	DIN EN ISO 527-2		(1) Для испытаний на растяжение использовался образец типа 1b. (2) Для испытания на изгиб: пролет между опорами 64мм, нормальный образец. (3) По Шарпи тест: пролет между опорами 64мм, нормальный образец, примечание: б.п. – без повреждений.
Модуль упругости (при растяжении)	1мм/мин	2700	MPa	DIN EN ISO 527-2	1)	
Предел текучести при растяжении	50мм/мин	60	MPa	DIN EN ISO 527-2		
Удлинение при растяжении	50мм/мин	11	%	DIN EN ISO 527-2		
Удлинение при разрыве	50мм/мин	32	%	DIN EN ISO 527-2		
Прочность при изгибе	2мм/мин, 10H	81	MPa	DIN EN ISO 178	2)	
Модуль упругости (при изгибе)	2мм/мин, 10H	2400	MPa	DIN EN ISO 178		
Ударная вязкость (Шарпи)	макс. 7,5Дж	110	kJ/m^2	DIN EN ISO 179-1eU	3)	
Ударная вязкость по Шарпи (образец с надрезом)	макс. 7,5Дж	6	kJ/m^2	DIN EN ISO 179-1eA		
Твердость по Шору	D	80		DIN EN ISO 868		

Тепловые свойства	параметр	значение	единица измерения	Норматив		комментарий
Температура стеклования		-60	°C	DIN EN ISO 11357	1)	(1) Данные взяты из открытых источников. (2) Данные взяты из открытых источников. Индивидуальное тестирование относительно условий применения является обязательным.
Температура плавления		168	°C	DIN EN ISO 11357		
Рабочая температура	кратковременная	140	°C		2)	
Рабочая температура	постоянная	100	°C			

Электрические свойства	параметр	значение	единица измерения	Норматив		комментарий

Прочие свойства	параметр	значение	единица измерения	Норматив		комментарий
Стойкость к горячей воде/		(+)		-	1)	(1) (+)ограниченная стойкость (2) -плохая стойкость (3) Соответствующее значение не из списка UL 94 (желтая карточка). Информация могла быть взята из данных о смолах, заготовках или расчетов. Индивидуальное тестирование относительно условий применения является обязательным.
Стойкость к атмосферным воздействиям		-		-	2)	
Воспламеняемость (горючесть) (UL94)	соответствует	HB		DIN IEC 60695-11-10;	3)	

Указанные данные и сведения соответствуют сегодняшнему состоянию наших знаний и предназначены для информирования о нашей продукции и о возможностях ее применения. Эти данные не гарантируют определенные свойства материалов, их химическую стойкость или их пригодность для конкретной цели эксплуатации на законном основании. Наша продукция не предназначена для использования в медицинских и стоматологических имплантатах. Существующие торговые патенты должны быть соблюдены. Представленные значения и сведения не являются минимальными или максимальными значениями. Указанные здесь данные предназначены в первую очередь для целей сравнения материалов при их выборе. Эти значения находятся в пределах норм допустимого диапазона свойств продукта и не гарантируют значение указанных свойств. Поэтому они недолжны быть использованы для конкретной цели применения без предварительной проверки. Если не указано иное, эти значения были получены в результате испытаний эталонных образцов (обычно стержни диаметром 40-60 мм в соответствии с DIN EN 15860) произведенных экструзией и подверженных механической обработке. Поскольку свойства материалов существенно зависят от размеров заготовки и ориентации компонентов в них (особенно у армированных марок), материалы не могут быть использованы без отдельного тестирования в соответствии с индивидуальными обстоятельствами применения. Клиент несет полную ответственность за качество и пригодность материала в индивидуальных условиях эксплуатации, а также за испытание материала перед его применением для подтверждения возможности его использования в индивидуальных условиях эксплуатации. Лист с техническими данными подлежит периодическому пересмотру, самые последние обновления можно найти на www.ensingerplastics.com. Технические изменения защищены.