

TECAFINE PE500 natural - Заготовки

Химическое обозначение

PE-HMW (Полиэтилен высокомолекулярный)

Цвет

белый непрозрачный

Плотность

0.95 g/cm³

Основные характеристики

- высокий молекулярный вес
- хорошие свойства скольжения и стойкости к износу
- хорошая стойкость к износу
- хорошая ударная вязкость (прочность)
- антиадгезионный
- средняя молекулярная масса 500.000 г/моль

Отрасли применения

- Строительная индустрия
- Пищевые технологии
- Добывающая промышленность

Механические свойства	параметр	значение	единица измерения	Норматив	комментарий
Модуль упругости (при растяжении)		1100	MPa	DIN EN ISO 527-1	(1) n.b. (б.п.) = без повреждений
Прочность при растяжении		28	MPa	DIN EN ISO 527-1	
Удлинение при растяжении		8	%	DIN EN ISO 527-1	
Ударная вязкость (Шарпи)		n.b.	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1	1)
Твердость по Шору	Шор D	66		DIN EN ISO 868	

Тепловые свойства	параметр	значение	единица измерения	Норматив	комментарий
Рабочая температура		-100 - +80	°C	-	1) (1) Данные взяты из открытых источников. Индивидуальное тестирование относительно условий применения является обязательным.
Тепловое расширение (CLTE)		18	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	

Электрические свойства	параметр	значение	единица измерения	Норматив	комментарий
Удельное поверхностное сопротивление		≥ 10 ¹⁴	Ω	DIN IEC 60093	
Диэлектрическая прочность		44	kV/mm	ISO 60243-1	

Прочие свойства	параметр	значение	единица измерения	Норматив	комментарий
Воспламеняемость (горючесть)	соответствует	B2		DIN 4102	1) (1) Соответствующие значения не перечислены. Информация может быть взята из данных о сырье, заготовках или предварительной оценки. Индивидуальное тестирование относительно условий применения является обязательным.

Указанные данные и сведения соответствуют сегодняшнему состоянию наших знаний и предназначены для информирования о нашей продукции и о возможностях ее применения. Эти данные не гарантируют определенных свойства материалов, их химическую стойкость или их пригодность для конкретной цели эксплуатации на законном основании. Наша продукция не предназначена для использования в медицинских и стоматологических имплантатах. Существующие торговые патенты, которые должны быть соблюдены. Представленные значения и сведения не являются минимальными или максимальными значениями. Представленные здесь данные предназначены в первую очередь для целей сравнения материалов при их выборе. Эти значения находятся в пределах норм ряда свойств продукта и не могут гарантировать свойств и наилучшего использования в индивидуальных применениях. Поэтому они не могут быть использованы для конкретной индивидуальной цели без предварительного тестирования. Как правило, свойства материалов существенно зависят от размеров изделия и заготовки и ориентации в них компонентов (особенно армированные материалы). Материалы не могут быть использованы без отдельного тестирования в соответствии с индивидуальными обстоятельствами применения. Клиент несет полную ответственность за качество и пригодность продукции для индивидуального применения, а также за испытание материала для подтверждения возможности применения в его индивидуальных условиях перед применением. Лист с показателями подлежит периодическому пересмотру, самые последние обновления можно найти на www.ensinger-online.com. Технические изменения защищены.