

## TECAFINE PE1000 green - Заготовки

### Химическое обозначение

PE-UHMW (Полиэтилен сверхвысокомолекулярный)

### Цвет

зеленый непрозрачный

### Плотность

0.93 г/см<sup>3</sup>

### Основные характеристики

- сверхвысокомолекулярный вес
- очень хорошая стойкость к истиранию
- отличная ударная прочность (вязкость)
- очень хорошие свойства скольжения и стойкости к износу
- средняя молекулярная масса 4.500.000 г/моль

### Отрасли применения

- Строительная индустрия
- Пищевые технологии
- Добывающая промышленность

Механические свойства	параметр	значение	единица измерения	Норматив	комментарий	
Модуль упругости (при растяжении)		700	МПа	DIN EN ISO 527-1	(1) n.b. (б.п.) = без повреждений	
Прочность при растяжении		19	МПа	DIN EN ISO 527-1		
Удлинение при растяжении		11	%	DIN EN ISO 527-1		
Ударная вязкость (Шарпи)		n.b.	кДж/м <sup>2</sup>	DIN EN ISO 179-1	1)	
Твердость вдавливания шарика		30	МПа	ISO 2039-1		
Твердость по Шору	Шор D	60		DIN EN ISO 868		
Тепловые свойства	параметр	значение	единица измерения	Норматив	комментарий	
Рабочая температура		-260 - +80	°C	-	1)	(1) Данные взяты из открытых источников. Индивидуальное тестирование относительно условий применения является обязательным.
Тепловое расширение (CLTE)		18	10 <sup>-5</sup> К <sup>-1</sup>	DIN EN ISO 11359-1;2		
Электрические свойства	параметр	значение	единица измерения	Норматив	комментарий	
Удельное поверхностное сопротивление		> 10 <sup>14</sup>	Ω	DIN IEC 60093		
Диэлектрическая прочность		44	кВ/мм	ISO 60243-1		
Прочие свойства	параметр	значение	единица измерения	Норматив	комментарий	
Водопоглощение		< 0,01	%	DIN EN ISO 62		
Воспламеняемость (горючесть)	соответствует	B2		DIN 4102	1)	(1) Соответствующие значения не перечислены. Информация может быть взята из данных о сырье, заготовках или предварительной оценке. Индивидуальное тестирование относительно условий применения является обязательным.

Указанные данные и сведения соответствуют сегодняшнему состоянию наших знаний и предназначены для информирования о нашей продукции и о возможностях ее применения. Эти данные не гарантируют определенные свойства материалов, их химическую стойкость или их пригодность для конкретной цели эксплуатации на законном основании. Наша продукция не предназначена для использования в медицинских и стоматологических имплантатах. Существующие торговые патенты, которые должны быть соблюдены. Представленные значения и сведения не являются минимальными или максимальными значениями. Представленные здесь данные предназначены в первую очередь для целей сравнения материалов при их выборе. Эти значения находятся в пределах норм ряда свойств продукта и не могут гарантировать свойства и наилучшего использования в индивидуальных применениях. Поэтому они не могут быть использованы для конкретной индивидуальной цели без предварительного тестирования. Как правило, свойства материалов существенно зависят от размеров изделия и заготовки и ориентации в них компонентов (особенно армированные материалы). Материалы не могут быть использованы без отдельного тестирования в соответствии с индивидуальными обстоятельствами применения. Клиент несет полную ответственность за качество и пригодность продукции для индивидуального применения, а также за испытание материала для подтверждения возможности применения в его индивидуальных условиях перед применением. Лист с показателями подлежит периодическому пересмотру, самые последние обновления можно найти на [www.ensinger-online.com](http://www.ensinger-online.com). Технические изменения защищены.