

TECAFORM AH UD blue - Halbzeuge (Rundstäbe, Platten, Hohlstäbe)

Chemische Bezeichnung

POM-C (Polyoxymethylen (Copolymer))

Farbe

blau opak

Dichte

1,68 g/cm³

Zusätze

detektierbarer Füllstoff

Hauptmerkmale

- → metalldetektierbar
- → röntgenopak
- → in Lebensmittelqualität (blau)
- → gute mechanische Eigenschaften
- → gut zerspanbar

Zielindustrien

- → Lebensmittelverarbeitung
- → Lebensmitteltechnik
- → Anlagenbau zur Getränkeabfüllung
- → Verpackungs- und Papiermaschinen
- → Transport- und Fördertechnik
- → Pharmazeutische Industrie

Mechanische Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm		Kommentar	
Zugfestigkeit	50mm/min	60	MPa	DIN EN ISO 527-2		(1) For tensile test: specimen type 1b (2) For flexural test: support span 64mm, norm specimen. (3) Specimen 10x10x10mm (4) Specimen 10x10x50mm, modulus range between 0.5 and 1% compression. (5) For Charpy test: support span 64mm, norm specimen.	
Zug-Elastizitätsmodul	1mm/min	3300	MPa	DIN EN ISO 527-2	1)		
Streckspannung	50mm/min	60	MPa	DIN EN ISO 527-2			
Streckdehnung (Zugversuch)	50mm/min	13	%	DIN EN ISO 527-2	<u>-</u>		
Bruchdehnung (Zugversuch)	50mm/min	13	%	DIN EN ISO 527-2			
Biegefestigkeit	2mm/min, 10 N	91	MPa	DIN EN ISO 178	2)		
Biege-Elastizitätsmodul	2mm/min, 10 N	3200	MPa	DIN EN ISO 178			
Druckfestigkeit	1% / 2% / 5% 5mm/min, 10 N	22/37/71	MPa	EN ISO 604	3)		
Druck-Elastizitätsmodul	5mm/min, 10 N	1600	MPa	EN ISO 604	4)		
Schlagzähigkeit (Charpy)	max. 7,5J	40	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eU	5)		
Kerbschlagzähigkeit (Charpy)	max. 7,5J	5	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eA	<u>-</u>		
Shore Härte	D	82		DIN EN ISO 868			
Thermische Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm		Kommentar	
Glasübergangstemperatur		-60	°C	DIN EN ISO 11357	1)	(1) Found in public sources.	
Schmelztemperatur		167	°C	DIN EN ISO 11357	<u>-</u>	 (2) Found in public sources. Individual testing regarding 	
Einsatztemperatur	short term	140	°C		2)	application conditions is mandatory.	
Einsatztemperatur	long term	100	°C				
Wärmeausdehnung (CLTE)	23-60°C, long.	11	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	<u>-</u>		
Wärmeausdehnung (CLTE)	23-100°C, long.	12	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2			
Sonstige Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm		Kommentar	
Wasseraufnahme	24h / 96h (23°C)	0,17/0,34	%	DIN EN ISO 62	1)	(1) Ø ca. 50mm, h=13mm	
Beständigkeit gegen heißes Wasser/ Laugen		(+)		-	2)	(2) (+) limited resistance (3) - poor resistance (4) Corresponding means no	
Verhalten bei Freibewitterung		-		-	3)	iisting at UL (yellow card). The information might be taken from resin, stock shape or estimation. Individual testing regarding application conditions is mandatory.	
Brennverhalten (UL94)	corresponding to	НВ		DIN IEC 60695-11-10;	4)		

Unsere Informationen und Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung die chemische Beständigkeit, die Beschaffenheit der Produkte und die Handelsfähigkeit rechtlich verbindlich zuzusichern oder zu garantieren. Unsere Produkte sind nicht für eine Verwendung in medizinischen oder zahnmedizinischen Implantaten bestimmt. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Die aufgeführten Werte und Informationen sind keine Mindest- oder Höchstwerte, sondern Richtwerte, die vor allem für Vergleichszwecke zur Materialauswall verwendet werden können. Diese Werte liegen im normalen Toleranzbereich der Produkteigenschaften, jedoch stellen sie keine zugesicherten Eigenschaftswerte dar und sollten demaach nicht zu Spezifikationszwecken herangezogen werden. Soweit nicht anders vermerkt, wurden die Werte aus Versuchen an Referenzabmessungen (in der Regel Rundstäbe mit Durchmesser 40-60mm nach DIN EN 15860) an extrudierten und zerspanten Prüfkörpern ermittelt. Da die Eigenschaften von den Dimensionen der Halbzeuge und der Orientierung im Bauteil (insbesondere bei verstärkten Werkstoffen) abhängen, dürfen die Werkstoffe nicht ohne gesonderte Prüfung im Einzelfall eingesetzt werden! Der Kunde unterliegen einer regelmäßigen Überprüfung, die aktuellen Stände finden Sie unter www.ensingerplastics.com. Technische Änderungen vorbehalten.