

# TECACOMP PEEK MED LDS grey 1067594 - Compounds

## Chemische Bezeichnung

PEEK (Polyetheretherketon)

## Farbe

grau

## Dichte

1,65 g/cm<sup>3</sup>

## Zusätze

mineralischer Füllstoff

## Hauptmerkmale

- für das Verfahren der Laserdirektstrukturierung von LPKF-LDS® entwickelt
- Biokompatibilität siehe Konformitätserklärung
- sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- inhärent flammwidrig
- gute Wärmeformbeständigkeit
- geringe Feuchteaufnahme

## Zielindustrien

- Elektrotechnik
- Maschinenbau
- Medizintechnik
- Automobilindustrie

Mechanische Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar
---------------------------	----------------	------	---------	------	-----------

Zugfestigkeit		103	MPa	DIN EN ISO 527-1	
Zug-Elastizitätsmodul		10700	MPa	DIN EN ISO 527-1	
Bruchdehnung (Zugversuch)		2,2	%	DIN EN ISO 527-1	
Schlagzähigkeit (Charpy)		30	kJ/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 179-1eU	

Thermische Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar
--------------------------	----------------	------	---------	------	-----------

Glasübergangstemperatur		143	°C	DIN 53765	(1) Literaturwert
Schmelztemperatur		343	°C	DIN 53765	(2) Literaturwert
Formbeständigkeitstemperatur		254	°C	ISO-R 75 Method A	
Einsatztemperatur	dauernd	260	°C	-	1)
Einsatztemperatur	kurzzeitig	300	°C	-	2)
Wärmeausdehnung (CLTE)	längs (bei 23 - 100 °C)	18	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	DIN EN ISO 11359-1;2	
Wärmeausdehnung (CLTE)	quer (bei 23 - 100 °C)	31	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	DIN EN ISO 11359-1;2	
Wärmeausdehnung (CLTE)	längs (bei 200 - 260 °C)	47	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	DIN EN ISO 11359-1;2	
Wärmeausdehnung (CLTE)	quer (bei 200 - 260 °C)	87	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	DIN EN ISO 11359-1;2	
Wärmeausdehnung (CLTE)	längs (bei 260 - 300 °C)	63	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	DIN EN ISO 11359-1;2	
Wärmeausdehnung (CLTE)	quer (bei 260 - 300 °C)	110	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	DIN EN ISO 11359-1;2	
Spezifische Wärmekapazität		0,8	J/(g*K)	DIN EN 821	
Wärmeleitfähigkeit	parallel	1,2	W/(K*m)	DIN EN 821	
Wärmeleitfähigkeit	senkrecht	0,5	W/(K*m)	DIN EN 821	
Temperaturleitfähigkeit	parallel	0,67	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN 821	
Temperaturleitfähigkeit	senkrecht	0,28	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN 821	

Elektrische Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar
---------------------------	----------------	------	---------	------	-----------

spezifischer Oberflächenwiderstand		10 <sup>14</sup>	Ω	DIN EN 61340-2-3	
spezifischer Durchgangswiderstand		10 <sup>14</sup>	Ω*m	DIN EN 61340-2-3	
Dielektrischer Verlustfaktor	Messfrequenz von 1 GHz	0,0006	-	-	
Dielektrizitätszahl	Messfrequenz von 1 GHz	3,6	-	-	

Sonstige Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar
------------------------	----------------	------	---------	------	-----------

Wasseraufnahme	23 °C / 50 % relative Luftfeuchte bis Sättigung	0,04	%	DIN EN ISO 62	(1) Keine Listung bei UL (Yellow Card).
Verarbeitungsschwindigkeit	längs	0,6	%	DIN EN ISO 294-4	
Verarbeitungsschwindigkeit	quer	0,6	%	DIN EN ISO 294-4	
Brennverhalten (UL94)	bei 0,9 mm	V0		DIN IEC 60695-11-10;	1)

Verarbeitungsparameter	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar
------------------------	----------------	------	---------	------	-----------

Verarbeitungstemperaturen		360 - 410	°C	-	
Werkzeugtemperatur		170 - 210	°C	-	

→ Dieser Werkstoff kann thermoplastisch unter Berücksichtigung der üblichen technischen Regeln verarbeitet werden. Die oben genannten Angaben beziehen sich ausschließlich auf das Spritzgießverfahren.

→ Nachdruck und Einspritzgeschwindigkeit sollten der Bauteilgeometrie entsprechend angepasst werden. Die optimale Verarbeitungstemperatur hängt von der jeweiligen Geometrie des Formteils ab und kann von Maschine zu Maschine unterschiedlich sein.

Vortrocknen	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar
-------------	----------------	------	---------	------	-----------

Zulässiger Restfeuchtegehalt		< 0,02	%	-	
Trocknungstemperatur		160	°C	-	
Trocknungsdauer		4	h	-	

→ Zur Erzielung optimaler mechanischer Eigenschaften ist ein Vortrocknen des Materials mit den oben genannten Parametern zu empfehlen.

→ Information zur Lagerung und Haltbarkeit: Die Lagerung des Granulates hat in trockenen, normal temperierten Räumen und in geschlossenen Gebinden zu erfolgen. Bei feuchteempfindlichen Materialien muss das Granulat luftdicht verschlossen werden. Ein Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung muss gewährleistet sein. Das Granulat unterliegt normalerweise bei Beachtung der Vorgaben keiner Lagerfähigkeitsbeschränkung. Es kann jedoch ggf. Zusatzstoffe enthalten, die die Lagerfähigkeit einschränken können.

Unsere Informationen und Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, die chemische Beständigkeit, die Beschaffenheit der Produkte und die Handelsfähigkeit rechtlich verbindlich zuzusichern oder zu garantieren. Unsere Produkte sind nicht für eine Verwendung in medizinischen oder zahnmedizinischen Implantaten bestimmt. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu

berücksichtigen. Die aufgeführten Werte und Informationen sind keine Mindest- und oder Höchstwerte, sondern Richtwerte, die vor allem für Vergleichszwecke zur Materialauswahl verwendet werden können. Diese Werte liegen im normalen Toleranzbereich der Produkteigenschaften, jedoch stellen sie keine zugesicherten Eigenschaftswerte dar und sollten demnach nicht zu Spezifikationszwecken herangezogen werden. Soweit nicht anders vermerkt, wurden die Werte an spritzgegossenen Prüfkörpern in "spritzfrischem" Zustand ermittelt. Der Kunde ist allein verantwortlich für die Qualität und die Eignung der Produkte für die Anwendung und hat die Verwendung und Verarbeitung vor dem Gebrauch zu testen. Datenblattwerte unterliegen einer regelmäßigen Überprüfung, die aktuellen Stände finden Sie unter [ensingerplastics.com](http://ensingerplastics.com). Technische Änderungen vorbehalten.

Ensinger GmbH  
Rudolf-Diesel-Str. 8  
71154 Nufringen - Deutschland

Tel +49 7032 819 0  
Fax +49 7032 819 100  
[ensingerplastics.com](http://ensingerplastics.com)

Stand: 25.01.2023

Version: AA