

TECAFORM AH ELS black - Halvfabrikata

Kemisk betegnelse

POM-C (polyacetal (Copolymer))

Farve

sort uigennemsigtig

1.41 g/cm³

Fillers

ledende carbon black

Vigtigste egenskaber

- elektrisk ledende
- høj styrke
- svær at klæbe
- god bearbejdelighed
- god kemisk resistens
- høj sejhed
- gode slidegenskaber
- god UV og vejrrisistens

Målsegmenter

- kemisk teknologi
- elektronik
- mekanisk industri
- Bilindustrien

Mekaniske egenskaber	parameter	værdi	enhed	norm	kommentar
Trækstyrke	50mm/min	42	MPa	DIN EN ISO 527-2	(1) For tensile test: specimen type 1b
Elasticitetsmodul (tensile test)	1mm/min	1800	MPa	DIN EN ISO 527-2	(2) For flexural test: support span 64mm, norm specimen.
Trækforsøg -Forlængelse ved brud	50mm/min	42	MPa	DIN EN ISO 527-2	(3) Specimen 10x10x10mm
Forlængelse ved brud	50mm/min	11	%	DIN EN ISO 527-2	(4) Specimen 10x10x50mm, modulus range between 0.5 and 1% compression.
Brudforlængelse	50mm/min	11	%	DIN EN ISO 527-2	(5) For Charpy test: support span 64mm, norm specimen.
Bøjningsstyrke	2mm/min, 10 N	56	MPa	DIN EN ISO 178	(2)
Elasticitetsmodul (flexural test)	2mm/min, 10 N	1500	MPa	DIN EN ISO 178	
Kompressionsstyrke	1% / 2% / 5% 5mm/min, 10 N	16/25/45	MPa	EN ISO 604	(3)
Kompressionsmodul	5mm/min, 10 N	1500	MPa	EN ISO 604	(4)
Slagstyrke (Charpy)	max. 7,5J	74	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eU	(5)
Shore hårdhed	D	79		DIN EN ISO 868	
Termiske egenskaber	parameter	værdi	enhed	norm	kommentar
Glasovergangstemperatur		-60	°C	DIN EN ISO 11357	(1)
Smeltetemperatur		169	°C	DIN EN ISO 11357	
Servicetemperatur	short term	140	°C		(2)
Servicetemperatur	long term	100	°C		
Termisk udvidelse (CLTE)	23-60°C, long.	13	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
Termisk udvidelse (CLTE)	23-100°C, long.	14	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
Specifik varme		1.3	J/(g*K)	ISO 22007-4:2008	
Termisk ledeevne		0.46	W/(K*m)	ISO 22007-4:2008	
Relative temperature index (RTI)	Impact	90	°C	UL 746B	(3)
Elektriske egenskaber	parameter	værdi	enhed	norm	kommentar
Specifik overflademodstand	Conductive rubber, 23°C, 12% r.h.	10 ² - 10 ⁴	Ω	DIN EN 61340-2-3	(1)
Specifik volumen resistens	Conductive rubber, 23°C, 12% r.h.	10 ³ - 10 ⁵	Ω*cm	DIN EN 61340-2-3	
Andre egenskaber	parameter	værdi	enhed	norm	kommentar
Vandabsorption	24h / 96h (23°C)	0.05 / 0.2	%	DIN EN ISO 62	(1)
Resistens overfor hedt vand / baser		(+)		-	(2)
Resistens overfor vejrpåvirkning		(+)			(3)
Brandbarhed (UL94)	corresponding to	HB		DIN IEC 60695-11-10;	(3)