

# TECAFORM AH ELS black - Produits semi-finis

### Désignation chimique

POM-C (Polyacetal (Copolymer))

### Couleur

noir opaque

## Densité

1.41 g/cm<sup>3</sup>

## Charges

carbone noir conducteur

### Principales caractéristiques

- → conducteur électrique
- → haute résistance
- → difficile à coller
- → Bonne usinabilité
- → bonne résistance chimique
- → grande solidité
- → bonne résistance à l'usure
- → résistant UV et intempéries

### Industries cibles

- → industrie chimique
- → électronique
- → mécanique générale
- → industrie automobile

Propriétés mécaniques	paramètre	valeur	unité	norme		commentaire		
Résistance à la traction	50mm/min	42	MPa	DIN EN ISO 527-2		(1) Pour le test de traction:		
Module d'élasticité (test de traction)	1mm/min	1800	MPa	DIN EN ISO 527-2	1)	spécimen type 1b (2) Pour le test de flexion: portée du support 64 mm, selon norme (3) Specimen 10x10x10mm (4) Spécimen 10x10x50mm, échelle du module entre 0.5% et 1% de compression (5) Pour le test de Charpy: portée du support 64 mm, selon norme.		
Résistance à la traction au seuil d'écoulement	50mm/min	42	MPa	DIN EN ISO 527-2				
Elongation au seuil d'écoulement	50mm/min	11	%	DIN EN ISO 527-2	<u>-</u>			
Allongement à la rupture (test de traction)	50mm/min	11	%	DIN EN ISO 527-2				
Effort de flexion	2mm/min, 10 N	56	MPa	DIN EN ISO 178	2)			
Module d'élasticité (test de flexion)	2mm/min, 10 N	1500	MPa	DIN EN ISO 178				
Résistance à la compression	1% / 2% / 5% 5mm/min, 10N	16/25/45	MPa	EN ISO 604	3)			
Module de compression	5mm/min, 10 N	1500	MPa	EN ISO 604	4)			
Résistance au choc (Charpy)	max. 7,5J	74	kJ/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 179-1eU	5)			
Dureté Shore	D	79		DIN EN ISO 868	·····			
Propriétés thermiques	paramètre	valeur	unité	norme		commentaire		
Température de transition vitreuse		-60	°C	DIN EN ISO 11357	1)	(1) Source publique (2) Source publique. Test individuel obligatoire suivant		
Геmpérature de fusion		169	°C	DIN EN ISO 11357		les conditions d'application.  (3) based on raw material data specimen in 3mm thickness		
Température de service	short term	140	°C		2)			
Геmpérature de service	long term	100	°C	_				
Coefficient de dilatation hermique	23-60°C, long.	13	10 <sup>-5</sup> K <sup>-1</sup>	DIN EN ISO 11359-1;2				
Coefficient de dilatation hermique	23-100°C, long.	14	10 <sup>-5</sup> K <sup>-1</sup>	DIN EN ISO 11359-1;2				
Chaleur spécifique		1.3	J/(g*K)	ISO 22007-4:2008				
Conductivité thermique		0.46	W/(K*m)	ISO 22007-4:2008	<b>.</b>			
Relative temperature index (RTI)	Impact	90	°C	UL 746B	3)			
Propriétés électriques	paramètre	valeur	unité	norme		commentaire		
Résistance de surface spécifique	Conductive rubber, 23°C, 12% r.h.	10 <sup>2</sup> - 10 <sup>4</sup>	Ω	DIN EN 61340-2-3	1)	(1) Spécimen d'épaisseur 20 mm		
Résistance interne spécifique	Conductive rubber, 23°C, 12% r.h.	10 <sup>3</sup> - 10 <sup>5</sup>	Ω*cm	DIN EN 61340-2-3				
Autres propriétés	paramètre	valeur	unité	norme		commentaire		
Absortion d'eau	24h / 96h (23°C)	0.05 / 0.2	%	DIN EN ISO 62	1)	(1) Æ ca. 50mm, h=13mm (html-langage pour Ø = Ø)		
Résistance à l'eau chaude/bases		(+)		-	2)	(2) (+) limited resistance		
Résistance aux intempéries		(+)				(3) Correspondant ne signifie pas équivalent à UL (carte		
Résistance au feu (UL94)	correspondant à	НВ		DIN IEC 60695-11-10;	3)	jaune). L'information provient de la résine, du demi-produit,		
						ou est une estimation. Test individuel obligatoire suivant conditions d'application.		

Les éléments et indications données reflètent l'état actuel de nos connaissances et ont pour but d'informer sur nos produits et leurs applications. Ils ne sont pas contractuels et ne représentent aucune assurance ni garantie sur la résistance chimique, la qualité des produits et leur commercialisation. Nos produits ne sont pas conçus pour une application d'implants dentaires ou médicaux, nous veillons à ce que nos produits soient libres de droit et d'exigences d'autrui reposant sur la propriété commerciale et intellectuelle. Les valeurs et informations correspondantes ne sont ni des minimum ni des maximum mais des valeurs moyennes qui peuvent être utilisées dans un but de comparaison préalable au choix d'une matière. Ces valeurs sont données dans le cadre de tolérances normales des propriétés des produits et ne donnent aucune garantie sur les valeurs de propriété. Elles ne doivent donc pas être utilisées à fin de spécification.A moins que autrement noté, ces valeurs soient déterminées par des test utilisant des références d'échantillons et de dimensions. Les propriétés dépendant des dimensions des pièces de "formage de direct" (produit semi-fini), le matériel ne sera pas utilisé sans test aux conditions spécifiques et individuelles. Le client est seul responsable de la compatibilité et de la qualité des produits dans leurs applications et des tests et process préalables à l'utilisation. Les valeurs des fiches techniques sont revues et corrigées régulièrement. Les dernières corrections sont visibles sur www.ensinger-online.com. Tout droit de changement technique réservé.

Date: 2023/07/19