

TECAMID 6 MO black - Заготовки

Химическое обозначение

РА 6 (Полиамид 6)

Цвет

черный непрозрачный

Плотность

1.14 g/cm³

Наполнитель

Дисульфид Молибдена

Данные получены непосредственно после обработки (стандартный климат Германии).

Основные характеристики

- хорошие свойства скольжения и стойкости к износу
- высокая прочность
- хорошая износостойкость
- высокая прочность
- устойчив ко многим маслам, смазкам и топливу
- улучшенная твердость поверхности

Отрасли применения

- Машиностроение
- Автомобилестроение

| Механические свойства | параметр | значение | единица измерения | Норматив | комментарий | |
|--|--------------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| Модуль упругости (при растяжении) | 1мм/мин | 3300 | МПа | DIN EN ISO 527-2 | 1) | (1) Для испытаний на растяжение использовался образец типа 1b |
| Предел прочности на разрыв | 50мм/мин | 84 | МПа | DIN EN ISO 527-2 | | (2) Для испытания на изгиб: пролет между опорами 64мм, нормальный образец. |
| Прочность при растяжении | 50мм/мин | 82 | МПа | DIN EN ISO 527-2 | | (3) Образец 10x10x10мм |
| Удлинение при растяжении | 50мм/мин | 5 | % | DIN EN ISO 527-2 | | (4) Образец 10x10x50мм, модуль в диапазоне между 0,5 и 1% сжатия. |
| Удлинение при разрыве | 50мм/мин | 37 | % | DIN EN ISO 527-2 | | (5) По Шарли тест: пролет между опорами 64мм, нормальный образец, примечание: б.п. - без повреждений. |
| Прочность при изгибе | 2мм/мин, 10 Н | 110 | МПа | DIN EN ISO 178 | 2) | (6) Образец толщиной 4мм |
| Модуль упругости (при изгибе) | 2мм/мин, 10 Н | 3100 | МПа | DIN EN ISO 178 | | |
| Прочность на сжатие | 1% / 2% 5мм/мин, 10 Н | 17 / 32 | МПа | EN ISO 604 | 3) | |
| Модуль всестороннего сжатия | 5мм/мин, 10 Н | 2900 | МПа | EN ISO 604 | 4) | |
| Ударная вязкость (Шарпи) | макс. 7,5Дж | n.b. | kJ/m ² | DIN EN ISO 179-1eU | 5) | |
| Ударная вязкость по Шарпи (образец с надрезом) | макс. 7,5Дж | 5 | kJ/m ² | DIN EN ISO 179-1eA | | |
| Твердость вдавливания шарика | | 160 | МПа | ISO 2039-1 | 6) | |

| Тепловые свойства | параметр | значение | единица измерения | Норматив | комментарий | |
|----------------------------|-----------------|----------|----------------------------------|----------------------|-------------|--|
| Температура стеклования | | 51 | °C | DIN EN ISO 11357 | 1) | (1) Данные взяты из открытых источников. |
| Температура плавления | | 220 | °C | DIN EN ISO 11357 | | (2) Данные взяты из открытых источников. |
| Рабочая температура | кратковременная | 160 | °C | | 2) | Индивидуальное тестирование |
| Рабочая температура | постоянная | 100 | °C | | | относительно условий применения является обязательным. |
| Тепловое расширение (CLTE) | 23-60°C, прод. | 8 | 10 ⁻⁵ K ⁻¹ | DIN EN ISO 11359-1;2 | | |
| Тепловое расширение (CLTE) | 23-100°C, прод. | 8 | 10 ⁻⁵ K ⁻¹ | DIN EN ISO 11359-1;2 | | |
| Удельная теплоёмкость | | 1.6 | J/(g*K) | ISO 22007-4:2008 | | |
| Теплопроводность | | 0.37 | W/(K*m) | ISO 22007-4:2008 | | |

| Электрические свойства | параметр | значение | единица измерения | Норматив | комментарий | |
|---|--|------------------|-------------------|---------------|-------------|--|
| Удельное поверхностное сопротивление | Серебряный электрод, 23°C, 12% отн.вл. | 10 ¹⁴ | Ω | DIN IEC 60093 | 1) | (1) Образец толщиной 20мм |
| Удельное объемное электрическое сопротивление | Серебряный электрод, 23°C, 12% отн.вл. | 10 ¹⁴ | Ω*cm | DIN IEC 60093 | 2) | (2) Из-за черного пигмента и водопоглощения материала электрические свойства материала не могут быть гарантированы на 100%, несмотря на одиночные испытания. |
| Диэлектрическая прочность | 23°C, 50% отн.вл. | 30 | kV/mm | ISO 60243-1 | 3) | (3) Образец толщиной 1мм |
| Сопротивление трекингу (CTI) | Платиновый электрод, 23°C, 50% отн.вл., растворитель А | 600 | V | DIN EN 60112 | | |

| Прочие свойства | параметр | значение | единица измерения | Норматив | комментарий | |
|--------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|----------------------|-------------|---|
| Водопоглощение | 24ч / 96ч (23°C) | 0.3 / 0.6 | % | DIN EN ISO 62 | 1) | (1) Ø прим. 50мм, h=13мм |
| Стойкость к горячей воде/ | | (+) | | - | 2) | (2) (+) ограниченная стойкость |
| Стойкость к атмосферным воздействиям | | (+) | | | | (3) Соответствующее значение не из списка UL 94 (желтая карточка). Информация могла быть взята из данных о смолах, заготовках или расчетов. |
| Воспламеняемость (горючесть) (UL94) | соответствует | HB | | DIN IEC 60695-11-10; | 3) | |

Указанные данные и сведения соответствуют сегодняшнему состоянию наших знаний и предназначены для информирования о нашей продукции и о возможностях ее применения. Эти данные не гарантируют определенные свойства материалов, их химическую стойкость или их пригодность для конкретной цели эксплуатации на законном основании. Наша продукция не предназначена для использования в медицинских и стоматологических имплантатах. Существующие торговые патенты, которые должны быть соблюдены. Представленные значения и сведения не являются минимальными или максимальными значениями. Представленные здесь данные предназначены в первую очередь для целей сравнения материалов при их выборе. Эти значения находятся в пределах норм ряда свойств продукта и не могут гарантировать свойств и наилучшего использования в индивидуальных применениях. Поэтому они не могут быть использованы для конкретной индивидуальной цели без предварительного тестирования. Если не указано иное, эти значения были получены путем испытаний на экструдированных и обработанных образцах с размерами, обозначенными в ссылках (обычно стержни диаметром 40-60мм согласно DIN EN 15860). Как правило, свойства материалов существенно зависят от размеров изделия и заготовки и ориентации в них компонентов (особенно армированные материалы). Материалы не могут быть использованы без отдельного тестирования в соответствии с индивидуальными условиями применения. Клиент несет полную ответственность за качество и пригодность продукции для индивидуального применения, а также за испытание материала для подтверждения возможности применения в его индивидуальных условиях перед применением. Лист с показателями подлежит периодическому пересмотру, самые последние обновления можно найти на www.ensinger-online.com. Технические изменения защищены.

Ensinger GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 8
71154 Nufringen - Германия

Тел. +49 7032 819 0
Факс +49 7032 819 100
www.ensinger-online.com

Дата: 2017/03/28

Версия: AB