

TECAMID 66 LA natural - Semiacabados

Designação Química

PA 66 (Poliamida 6.6)

Cor

marfim opaco

Densidade

1.11 g/cm³

Aditivos

lubrificante

Características principais

- → boas propriedades de deslize
- → boa resistência química
- → boas propriedades de deslize
- resistente a grande variedade de óleos, graxas e combustíveis
- → alta tenacidade
- → boa soldabilidade e colagem

Indústrias-alvo

- → engenharia mecânica
- → indústria automotiva

Propriedades mecânicas	parâmetro	valor	unidade	norma		comentário		
Resistência a tração	50mm/min	76	MPa	DIN EN ISO 527-2		(1) Para teste de tração: espécime tipo 1b (2) Para teste de flexão: suporte span 64mm, espécime conforme a norma. (3) Espécime 10x10x10mm (4) Espécime 10x10x50mm, módulo (range) entre 0,5 e 1% de compressão. (5) Para teste Charpy: suporte span 64mm, espécime da norma. (6) Espécime com 4mm de espessura		
Módulo de elasticidade (teste de tração)	1mm/min	3100	MPa	DIN EN ISO 527-2	1)			
Resistência a tração no escoamento	50mm/min	76	MPa	DIN EN ISO 527-2				
Alongamento no escoamento	50mm/min	11	%	DIN EN ISO 527-2				
Alongamento na ruptura	50mm/min	14	%	DIN EN ISO 527-2				
Resistência a flexão	2mm/min, 10 N	102	MPa	DIN EN ISO 178	2)			
Módulo de elasticidade (teste de flexão)	2mm/min, 10 N	2800	MPa	DIN EN ISO 178				
Resistência a compressão	1% / 2% / 5% 5mm/min, 10N	20/35/75	MPa	EN ISO 604	3)			
Módulo de compressão	5mm/min, 10 N	2400	MPa	EN ISO 604	4)			
Resistência ao impacto (Charpy)	max. 7,5J	37	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eU	5)			
Dureza de indentação		145	MPa	ISO 2039-1	6)			
Propriedades térmicas	parâmetro	valor	unidade	norma		comentário		
Temperatura de transição vítrea		54	°C	DIN EN ISO 11357	1)	(1) Dados obtidos de fontes públicas. (2) Dados obtidos de fontes públicas. Testes individuais conforme condições da aplicação são mandatórios.		
Temperatura de fusão		261	°C	DIN EN ISO 11357	_			
Temperatura de serviço	curta duração	120	°C		2)			
Temperatura de serviço	longa duração	90	°C		_			
Coeficiente Expansão Térmica Linear (CLTE)	23-60°C, longa	11	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2				
Coeficiente Expansão Térmica Linear (CLTE)	23-100°C, longa	12	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2				
Calor específico		1.6	J/(g*K)	ISO 22007-4:2008	_			
Condutividade térmica		0.36	W/(K*m)	ISO 22007-4:2008				
Propriedades elétricas	parâmetro	valor	unidade	norma		comentário		
Resistência superficial		10 ¹⁴	Ω	-				
Resistividade de volume específico		10 ¹⁴	Ω*cm	-		•		
Outras propriedades	parâmetro	valor	unidade	norma	_	comentário		
Absorção de água	24h / 96h (23°C)	0.2 / 0.4	%	DIN EN ISO 62	1)	(1) Ø ca. 50mm, h=13mm		
Resistência a água quente / bases		(+)		-	2)	" (2) (+) resistência limitada (3) - baixa resistência (4) "Correspondente" significa sem correlação a UL (cartão amarelo). A informação pode		
Resistência ao intemperismo		-		-	3)			
Flamabilidade (UL 94)	correspondente	НВ		DIN IEC 60695-11-10;	4)	ser obtida da resina, semiacabado ou estimada. Testes individuais relacionados a aplicação são mandatórios.		

Nossas informações e declarações refletem o estado atual de nosso conhecimento e informam sobre os nossos produtos e suas aplicações. Eles não asseguram ou garantem a resistência química, qualidade dos produtos e sua comercialização, de forma juridicamente legal. Nossos produtos não são recomendados para uso em implantes médicos ou odontológicos. Patentes comerciais existentes têm que ser observadas. Os dados e informações declarados não possuem valores eminimos ou máximos, mas valores de referência que podem ser utilizados principalmente para fins de comparação para a seleção de material. Esses valores estão dentro da faixa de tolerância normal das propriedades do produto e não representam valores de propriedade garantidos. Por isso, eles não devem ser usados para propósitos de especificações. Salvo disposição em contrário, estes valores foram determinados por testes em dimensões de referência (normalmente barras com diâmetro de 40-60 mm de acordo com DIN EN 15860) na amostra de extrudados e usinados. Como as propriedades dependem das dimensões dos produtos semi-acabados e a orientação em que o componente (especialmente nos materiais com carga), o material não pode ser utilização de um ensaio específico em circunstâncias individuais. O cliente é o único responsável pela qualidade e adequação dos produtos para a aplicação e tem que testar o uso e processamento antes da utilização. Valores da folha de dados estão sujeitos a revisões periódicas, a atualização mais recente pode ser encontrada em www.ensingerplastics.com. Alterações técnicas reservadas.