

TECAMID 66 MO black - halvfabrikat

Kemisk beteckning

PA 66 (Polyamide 66)

Färg

Svart solid

Densitet

1.15 g/cm³

Fillers

molybdendisulfid

Huvud egenskaper

- bra glid och slitegenskaper
- hög styrhet
- resistent mot många oljor, fetter och bränslen
- bra svetsbar och bindbar
- hög styrka
- bra slitegenskaper
- hög seghet

Målindustrier

- maskinteknik
- flygplan och rymdknik
- elektronik
- bilindustrin

Data genereras direkt efter bearbetning (standardklimat Tyskland).

| Mekaniska Egenskaper | parameter | värde | enhet | norm | anmärkning |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|------------|
| Draghållfasthet | 50mm/min | 84 | MPa | DIN EN ISO 527-2 | |
| Elasticitetsmodul (dragprov) | 1mm/min | 3200 | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 1) |
| Böjhållfasthet | 50mm/min | 83 | MPa | DIN EN ISO 527-2 | |
| Dragtöjning | 50mm/min | 10 | % | DIN EN ISO 527-2 | |
| Brottförlängning | 50mm/min | 40 | % | DIN EN ISO 527-2 | |
| Böjhållfasthet | 2mm/min, 10 N | 114 | MPa | DIN EN ISO 178 | 2) |
| Elasticitetsmodul (böjningstest) | 2mm/min, 10 N | 3100 | MPa | DIN EN ISO 178 | |
| Kompressionsstyrka | 1% / 2% / 5% 5mm/min, 10 N | 20/38/86 | MPa | EN ISO 604 | 3) |
| Kompressionsmodul | 5mm/min, 10 N | 2700 | MPa | EN ISO 604 | 4) |
| slagstyrka (charpy) | max. 7,5J | n.b. | kJ/m ² | DIN EN ISO 179-1eU | 5) |
| Skårslahseghet (Charpy) | max. 7,5J | 5 | kJ/m ² | DIN EN ISO 179-1eA | |
| Shore hårdhet | D | 81 | | DIN EN ISO 868 | |
| Värmeledningsförmåga | parameter | värde | enhet | norm | anmärkning |
| Glasövergångstemperatur | | 52 | °C | DIN EN ISO 11357 | 1) |
| Smält temperatur | | 253 | °C | DIN EN ISO 11357 | |
| Service temperatur | short term | 170 | °C | | 2) |
| Service temperatur | long term | 100 | °C | | |
| termisk expansion | 23-60°C, long. | 10 | 10 ⁻⁵ K ⁻¹ | DIN EN ISO 11359-1;2 | |
| termisk expansion | 23-100°C, long. | 10 | 10 ⁻⁵ K ⁻¹ | DIN EN ISO 11359-1;2 | |
| Specifik värme | | 1.5 | J/(g*K) | ISO 22007-4:2008 | |
| Värmeledningsförmåga | | 0.36 | W/(K*m) | ISO 22007-4:2008 | |
| Elektriska egenskaper | parameter | värde | enhet | norm | anmärkning |
| Specifikt ytmotstånd | Silver electrode, 23°C, 12% r.h. | 10 ¹⁴ | Ω | - | 1) |
| Specifik volymr esistans | Silver electrode, 23°C, 12% r.h. | 10 ¹⁴ | Ω*cm | - | 2) |
| Dielektrisk styrka | 23°C, 50% r.h. | 35 | kV/mm | ISO 60243-1 | 3) |
| Motståndskraft mot spärning (CTI) | Platin electrode, 23°C, 50% r.h., solvent A | 600 | V | DIN EN 60112 | |
| Övriga egenskaper | parameter | värde | enhet | norm | anmärkning |
| Vatten absorption | 24h / 96h (23°C) | 0.2 / 0.4 | % | DIN EN ISO 62 | 1) |
| Motstånd mot varmvatten / baser | (+) | | - | | 2) |
| Motståndskraft förvittring | (+) | | | | |
| Brandklassning (UL94) | corresponding to | HB | | DIN IEC 60695-11-10; | 3) |

Vår information och uttalanden återspeglar vår nuvarande kunskap och ska informera om våra produkter och deras tillämpningar. De garanterar inte eller garanterar kemiskt motstånd, produktkvalitet och deras säljbarhet på ett juridiskt bindande sätt. Våra produkter är inte definierade för användning i medicinska eller tandimplantat. Befintliga kommersiella patent måste observeras. Motsvarande värden och information är inga minimi- eller maximivärden, men riktvärden som kan användas främst för jämförelseändamål för materialval. Dessa värden ligger inom det normala toleransområdet för produktegenskaper och representerar inte garanterade egenskapsvärden. Därför ska de inte användas för specifikation. Om inte annat noterades bestämdes dessa värden genom test vid referensdimensioner (typiskt stavar med diameter 40-60 mm enligt DIN EN 15860) på extruderad och maskinbearbetad prov