TECAMID 66/X GF50 black - Produits semi-finis

Désignation chimique
PA 66 (Polyamide 66)

Couleur
noir opaque

Densité
1.61 g/cm^3

Charges
fibres de verre

Données obtenues après usinage.

Principales caractéristiques
- très bonnes propriétés mécaniques et thermiques
- résistant à la plupart des huiles, graisses et carburants
- très bonne stabilité dimensionnelle
- bonne résistance à la fatigue
- Bonne usinabilité
- très haute résistance
- très bonne résistance au fluage

Industries cibles
- mécanique générale
- industrie automobile
- électronique

Propriétés mécaniques	*paramètre*	*valeur*	*unité*	*norme*		*commentaire*
Résistance à la traction	50mm/min	115	MPa	DIN EN ISO 527-2		(1) Pour le test de traction: spécimen type 1b (2) Pour le test de flexion: portée du support 64 mm, selon norme (3) Specimen 10x10x10mm (4) Spécimen 10x10x50mm, échelle du module entre 0.5% et 1% de compression
Module d'élasticité (test de traction)	1mm/min	8700	MPa	DIN EN ISO 527-2	1)	
Résistance à la traction au seuil d'écoulement	50mm/min	115	MPa	DIN EN ISO 527-2		
Elongation au seuil d'écoulement	50mm/min	2	%	DIN EN ISO 527-2		
Allongement à la rupture (test de traction)	50mm/min	2	%	DIN EN ISO 527-2		
Effort de flexion	2mm/min, 10 N	200	MPa	DIN EN ISO 178	2)	
Module d'élasticité (test de flexion)	2mm/min, 10 N	9000	MPa	DIN EN ISO 178		
Résistance à la compression	1% / 2% / 5% 5mm/min, 10 N	28/56/141	MPa	EN ISO 604	3)	
Module de compression	5mm/min, 10 N	6200	MPa	EN ISO 604	4)	
Dureté Shore	D	90		DIN EN ISO 868		

Propriétés thermiques	*paramètre*	*valeur*	*unité*	*norme*		*commentaire*
Température de transition vitreuse		78	°C	DIN EN ISO 11357	1)	(1) Source publique (2) Source publique. Test individuel obligatoire suivant les conditions d´application.
Température de fusion		256	°C	DIN EN ISO 11357		
Température de service	court terme	200	°C		2)	
Température de service	long term	130	°C			
Coefficient de dilatation thermique	23-60°C, long.	4	10^{-5} K $^{-1}$	DIN EN ISO 11359-1;2		
Coefficient de dilatation thermique	23-100°C, long.	5	10^{-5} K $^{-1}$	DIN EN ISO 11359-1;2		

Propriétés électriques	*paramètre*	*valeur*	*unité*	*norme*		*commentaire*
Résistance de surface spécifique		10^{14}	Ω	-		(1) Due to the black colourant and moisture uptake of the material the electrical insulation properties cannot be 100% guaranteed, despite single measurements suggesting otherwise.
Résistance interne spécifique		10^{14}	Ω*cm	-	1)	

Autres propriétés	*paramètre*	*valeur*	*unité*	*norme*		*commentaire*
Absorption d'eau	24h / 96h (23°C)	0.1 / 0.2	%	DIN EN ISO 62	1)	(1) Ø ca. 50mm, h=13mm (2) - faible résistance (3) (+) résistance limitée (4) Correspondant ne signifie pas équivalent à UL (carte jaune). L´information provient de la résine, du demi-produit, ou est une estimation. Test individuel obligatoire suivant conditions d´application.
Résistance à l'eau chaude/bases		-		-	2)	
Résistance aux intempéries		(+)		-	3)	
Résistance au feu (UL94)	listed (value at 0.85mm)	HB		DIN IEC 60695-11-10;	4)	

Les éléments et indications données reflètent l'état actuel de nos connaissances et ont pour but d'informer sur nos produits et leurs applications.Ils ne sont pas contractuels et ne représentent aucune assurance ni garantie sur la résistance chimique, la qualité des produits et leur commercialisation. Nos produits ne sont pas conçus pour une application d'implants dentaires ou médicaux. nous veillons à ce que nos produits soient libres de droit et d'exigences d'autrui reposant sur la propriété commerciale et intellectuelle. Les valeurs et informations correspondantes ne sont ni des minimum ni des maximum mais des valeurs moyennes qui peuvent être utilisées dans un but de comparaison préalable au choix d'une matière. Ces valeurs sont données dans le cadre de tolérances normales des propriétés des produits et ne donnent aucune garantie sur les valeurs de propriété. Elles ne doivent donc pas être utilisées à fin de spécification.A moins que autrement noté, ces valeurs soient déterminées par des test utilisant des références d'échantillons et de dimensions. Les propriétés dépendant des dimensions des pièces de "formage direct" (produit semi-fini), le matériel ne sera pas utilisé sans test aux conditions spécifiques et individuelles. Le client est seul responsable de la compatibilité et de la qualité des produits dans leurs applications et des tests et process préalables à l'utilisation. Les valeurs des fiches techniques sont revues et corrigées régulièrement. Les dernières corrections sont visibles sur www.ensinger-online.com. Tout droit de changement technique réservé.