

## TECAMID 6/3 TR natural - 절삭 가공용 반제품

### 화학적 명칭

PA 6-3-T (폴리아미드(Polyamide) 6-3-T)

### 색상

라이트 엘로우

### 밀도

1.12 g/cm<sup>3</sup>

### 주요 특징

- 높은 인성
- 우수한 내화학성
- 우수한 가공성
- 우수한 열 변형온도
- 응력 균열에 민감함
- 높은 강도
- 광택내기 쉬움

### 적용분야

- 전자 제품
- 식품 기술
- 기계 공정
- 자동차 산업

### 기계적특성

조건	측정값	단위	기준	주석
인장 강도	50mm/분	93	MPa	DIN EN ISO 527-2
탄성률(인장 시험)	1mm/분	2800	MPa	DIN EN ISO 527-2
항복강도	50mm/분	93	MPa	DIN EN ISO 527-2
신율	50mm/분	7	%	DIN EN ISO 527-2
파단신율	50mm/분	49	%	DIN EN ISO 527-2
굴곡 강도	2mm/분, 10 N	117	MPa	DIN EN ISO 178
탄성률(굴곡 시험)	2mm/분, 10 N	2800	MPa	DIN EN ISO 178
압축 강도	1% / 2% 5mm/분, 10 N	21 / 37	MPa	EN ISO 604
압축 계수	5mm/분, 10 N	2400	MPa	EN ISO 604
충격 강도 (샤르피)	최대 7,5J	n.b.	kJ/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 179-1eU
노치 충격 강도 (샤르피)	최대 7,5J	7	kJ/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 179-1eA
불입경도		150	MPa	ISO 2039-1

### 열적특성

조건	측정값	단위	기준	주석
유리 전이 온도	148	°C	DIN EN ISO 11357	1)
융융 온도	n.a.	°C	DIN EN ISO 11357	2)
사용 온도	단기	120	°C	3)
사용 온도	장기	100	°C	
열팽창 (CLTE)	23-60°C, 세로방향	12	10 <sup>-5</sup> K <sup>-1</sup>	DIN EN ISO 11359-1;2
열팽창 (CLTE)	23-100°C, 세로방향*	12	10 <sup>-5</sup> K <sup>-1</sup>	DIN EN ISO 11359-1;2
비열	1.6	J/(g*K)	ISO 22007-4:2008	
열 전도성	0.36	W/(K*m)	ISO 22007-4:2008	

### 전기적특성

조건	측정값	단위	기준	주석
표면저항	10 <sup>14</sup>	Ω	-	
체적저항	10 <sup>14</sup>	Ω*cm	-	

### 기타특성

조건	측정값	단위	기준	주석
수분 흡수율	24시간 / 96시간 (23°C)	0.3 / 0.6	%	DIN EN ISO 62
온수/염기에 대한 저항성	(+)	-	-	1) 2)
내후성	-	-	-	3)
가연성 (UL94)	목록 내 (0.8mm)	V2	DIN IEC 60695-11-10;	4)

여기에서 기술된 정보와 내용은 당사의 최근 기술지식이 반영된 것이며, 당사의 제품과 적용분야에 대해 설명하고 있습니다. 이 내용들은 제품의 내화학성, 품질 및 가공성에 대해 법적으로 보장하지 않으며, 또한 당사의 제품들은 의료용 및 치과 임플란트용으로 사용되지 않고, 기존의 상업특허 사항을 준수합니다. 해당 수치값과 정보는 소재 선택을 위해 비교목적으로 사용되는 지침값으로 최소값 또는 최대값은 없습니다. 이 수치값은 제품특성에 대한 일반적인 허용범위 내의 값이며, 보증된 값이 아닙니다. 따라서 이 수치값을 특정 목적을 위해 사용해서는 안됩니다. 특별히 명시되지 않는 한, 이 수치값들은 기준 치수(일반적으로 DIN EN 15860에 따른 직경 40-60mm의 봉재)로 기준된 압출 시편 사이즈를 테스트해서 얻은 결과치입니다. 반제품의 특성은 치수 및 유리설피유와 같은 보강제의 방향성(보강제품)에 따라 달라지므로, 특정상황에 맞는 테스트를 거친후 사용하기를 권장합니다. 따라서 고객은 최종 제품의 품질 및 적합성에 대해 전적으로 책임이 있으며, 사용 전 용법과 가공에 대한 네스팅을 거쳐야 합니다. 당사는 물성표내의 수치들은 주기적으로 검토하고 있으며, 최신 업데이트는 [www.ensingerplastics.com](http://www.ensingerplastics.com)에서 확인할 수 있으며, 기술변경은 제한됩니다.