

TECATRON PPS CM XP64 natural - 절삭 가공용 반제품

화학적 명칭

PPS (폴리 페닐렌 설파이드 (Polyphenylensulfide))

색상

베이지 불투명

일도 1.7 g/cm³

기계적특성

보강제

40% glass fibres

주요 특징

- → 높은 치수 안정성
- → 우수한 내화학성
- → 높은 크리프 저항성
- → 우수한 열 변형온도
- → 높은 에너지 방사선에 대한 내성
- → 높은 강성
- → 높은 강도

조건

적용분야 → 석유 및 가스 산업

 측정값
 단위
 기준
 주석

 42
 MPa
 ASTM D 638

 6200
 MPa
 ASTM D 638

						
인장 강도		42	MPa	ASTM D 638		
탄성률(인장 시험)		6200	MPa	ASTM D 638		
파단신율		1.1	%	ASTM D 638		
굴곡 강도		75	MPa	ASTM D 790		
탄성률(굴곡 시험)		8200	MPa	ASTM D 790		
압축 강도		172	MPa	ASTM D 695		
압축 계수		3900	MPa	ASTM D 695		
쇼어 경도	쇼어 경도 D	88		ASTM D 2240		
열적특성	조건	측정값	단위	기준	주석	
열 변형 온도		112	°C	ASTM D 648		
•			······			

여기에 기술된 정보와 내용은 당사의 최근 기술지식이 반영된 것이며, 당사의 제품과 적용분야에 대해 설명하고 있습니다. 이 내용들은 제품의 내화학성, 품질 및 가공성에 대해 법적으로 보장하지 않으며, 또한 당사의 제품들은 의료용 및 치과 임플란트용으로 사용되는 지침값으로 최소값 오며, 또한 당사의 제품들은 의료용 및 치과 임플란트용으로 사용되지 않고, 기존의 상업특허 사항을 준수합니다. 해당 수치값과 정보는 소재 선택을 위해 비교목적으로 사용되는 지침값으로 최소값 또는 최대값은 없습니다. 이 수치값은 제품특성에대한 일반적인 허용범위 내의 값이며, 보증된 값이 아닙니다. 따라서 이 수치값을 특정 목적을 위해 사용해서는 안됩니다. 특별히 명시되지 않는 한, 이 수치값들은 기준 치수(일반적으로 DIN EN 1586에 따른 직경 40-60mm의 봉재)로 가공된 압축성형 시편 사이즈를 테스트해서 얻은 결과치 입니다. 반제품의 특성은 치수 및 유리섬유와 같은 보 강제의 방향성(보강제품)에 따라 달라지므로, 특정상황에 맞는 테스트를 거친한 사용하기를 권장합니다. 따라서 고객은 최종 제품의 품질 및 적합성에 대해 전적으로 책임이 있으며, 사용 전 용법과 가 공에 대한 테스트를 거쳐야 합니다. 당사는 물성표내의 수치들은 주기적으로 검토하고 있으며, 최신 업데이트는 www.ensingerplastics.com에서 확인할 수 있으며, 기술변경은 제한됩니다.

날짜: 2019/01/07 **버전**: AC