

TECASINT 1011 natural - Halffabrikaten

Chemische benaming

PI (Polyimide)

Kleur

zwart na

Dichtheid

1.34 g/cm³

Belangrijkste eigenschappen

- hoge thermische, - en mechanische toepasbaarheid
- zeer goede thermische stabiliteit
- goede chemische resistentie
- zeer goede elektrische isolatie
- bestand tegen hoog-energetische straling
- geringe uitgassing
- hoge kruipvastheid
- hydrolisegevoelig bij hogere temperaturen

Doelgroepen

- mechanische ontwikkelingen
- fijnmetaal
- lucht-, en ruimtevaart technologie
- cryogene ontwikkelingen
- electronica
- elektrotechniek
- nucleaire en vacuum technologie
- halfgeleider technologie

Mechanische eigenschappen	Parameters	waarde	eenheid	norm	toelichting
Treksterkte	50 mm/min	116	MPa	DIN EN ISO 527-1	(1) eU
E-modulus (trek)	1 mm/min	3600	MPa	DIN EN ISO 527-1	(2) eA
Rek bij breuk	50 mm/min	3.8	%	DIN EN ISO 527-1	
Buigsterkte	10 mm/min	170	MPa	DIN EN ISO 178	
Elasticiteitsmodulus	2 mm/min	3450	MPa	DIN EN ISO 178	
Drukvastheid	10 mm/min	450	MPa	EN ISO 604	
Drukvastheid	10mm/min, 10% strain	190	MPa	EN ISO 604	
Compressie modulus	1 mm/min	3647	MPa	EN ISO 604	
Druksterkte bij breuk	10 mm/min	45	%	EN ISO 604	
Slagsterkte (Charpy)	max 7.5 J	75.8	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1	1)
Kerfslagwaarde (Charpy)	max 7.5 J	5	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1	2)
Shore hardheid	Shore D	90		DIN EN ISO 868	
Thermische eigenschappen	Parameters	waarde	eenheid	norm	toelichting
Glasovergangstemperatuur		383	°C	-	1)
Doorbuigingstemperatuur onder last	1.85 MPa	368	°C	DIN 53 461	(1) DMA, maximum loss factor tan δ (2) Thermal expansion XY/Z axis (3) Thermal expansion XY/Z axis
Warmte-uitzetting	50-200°C	4.3 / 4.3	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN 53 752	2)
Warmte-uitzetting	200-300°C	5.3 / 5.3	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN 53 752	3)
Specifieke Warmte-capaciteit		1.04	J/(g*K)	-	
Warmtegeleiding	40°C	0.22	W/(K*m)	ISO 8302	
Elektrische eigenschappen	Parameters	waarde	eenheid	norm	toelichting
Oppervlakteweerstand	23°C	> 10 ¹⁵	Ω	DIN IEC 60093	
Specifieke volume-weerstand	23°C	> 10 ¹⁵	Ω*cm	DIN IEC 60093	
Doorslagspanning	23°C	> 35	kV*mm ⁻¹	ISO 60243-1	
Diëlektrische verliesfactor	50 Hz	2.2*10 ⁻²		DIN 53483-1	
Diëlektrische verliesfactor	1 kHz	2.5*10 ⁻³		DIN 53483-1	
Diëlektrische verliesfactor	1 MHz	1.5*10 ⁻²		DIN 53483-1	
Diëlektrische constante	50 Hz	3.8		DIN 53483-1	
Diëlektrische constante	1 kHz	3.9		DIN 53483-1	
Diëlektrische constante	1 MHz	3.7		DIN 53483-1	
Andere eigenschappen	Parameters	waarde	eenheid	norm	toelichting
Wateropname	24 h in water, 23°C	1.3	%	DIN EN ISO 62	(1) Corresponding means no listing at UL (yellow card). The information might be taken from resin, stock shape or estimation. Individual testing regarding application conditions is mandatory.
Wateropname	24 h in water, 80°C	3.8	%	DIN EN ISO 62	
Outgassing in high vacuum		passed		ECSS-Q-70-02	
Ontvlambaarheid (UL94)	corresponding to	V0		DIN IEC 60695-11-10;	1)

→ TECASINT 1000 series vertonen significant wateropname. Delen moeten voorgedroogd worden voor snel verwarmen boven 200°C (droogproces: 2 uur per 3 mm wanddikte op 150°C)

De opgegeven waarden, volgens onze huidige kennis, zijn bedoeld om een globale indruk te geven van de eigenschappen en toepassingen van onze producten. Het betreft geen minimum of maximum waarden en geen gegarandeerde waarden doch "richtwaarden" welke binnen het normale tolerantie-vel van producteigenschappen liggen en voornamelijk bedoeld zijn om materialen te kunnen vergelijken. De opgegeven waarden zijn niet juridisch bindend en mogen niet voor specificatie-doeleinden worden gebruikt. De verschillende tests zijn, tenzij anders aangegeven, uitgevoerd op testmonsters met een genormeerde afmeting. Omdat de eigenschappen afhankelijk zijn van de afmetingen van het uiteindelijke product dient men altijd specifieke tests uit te voeren onder individuele omstandigheden. Aan de opgegeven waarden kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend, de klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de materiaalkeuze en het vooraf testen van de geschiktheid voor het beoogde doeleind. Onze materialen zijn niet geschikt voor toepassing als medisch c.q. tandheelkundig implantaat. Bestaande commerciële patenten dienen in acht genomen te worden. De gegevens in deze data-sheets worden regelmatig herzien, u vindt de meest recente uitgave op www.ensinger-online.com. Technische wijzigingen voorbehouden.