

TECASINT 4011 natural - Semilavorati (tondi, lastre, tubi)

Designazione Chimica

PI (Poliimmide)

Colore

giallo

Densità

1.42 g/cm³

Caratteristiche principali

- resistenza termica e all'ossidazione molto elevata
- assorbimento d'acqua molto basso
- elevata capacità termica e meccanica
- elevata resistenza al creep
- basso degasaggio
- buona resistenza chimica
- resistente alle radiazioni ad alta energia
- sensibile all'idrolisi a temperature elevate

Settori di applicazione

- elettronica
- ingegneria elettrica
- tecnologia di convogliamento e movimentazione
- ingegneria meccanica
- ingegneria di precisione
- tecnologia dei semiconduttori

Proprietà meccaniche	parametri	valore	unità	norma	commenti
Resistenza a trazione	50 mm/min	130	MPa	DIN EN ISO 527-1	(1) eU
Modulo elastico (prova di trazione)	1 mm/min	4300	MPa	DIN EN ISO 527-1	(2) eA (3) Specimen in 4mm thickness
Allungamento a rottura	50 mm/min	4.5	%	DIN EN ISO 527-1	
Resistenza a flessione	10 mm/min	180	MPa	DIN EN ISO 178	
Modulo elastico (prova di flessione)	2 mm/min	4000	MPa	DIN EN ISO 178	
Allungamento a rottura (prova di flessione)	10 mm/min	6.0	%	DIN EN ISO 178	
Resistenza a compressione	10 mm/min, deformazione 10%, 23°C	185	MPa	EN ISO 604	
Modulo elastico (prova di compressione)	1 mm/min	4123	MPa	EN ISO 604	
Resistenza agli urti (Charpy)	max 7.5 J	87	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1	1)
Resistenza agli urti con intaglio (Charpy)	max 7.5 J	9.6	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1	2)
Durezza a penetrazione di sfera		265	MPa	ISO 2039-1	3)
Durezza Shore	Shore D	88		DIN EN ISO 868	
Proprietà termiche	parametri	valore	unità	norma	commenti
Temperatura di transizione vetrosa		260	°C	DIN EN ISO 11357	(1) Dilatazione termica su asse XYZ
Temperatura di distorsione	1.82 MPa	360	°C	ASTM D 648	(2) Dilatazione termica su asse XYZ
Dilatazione termica (CLTE)	50-200°C	4.6 / 5.6	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN 53 752	(3) Dilatazione termica su asse XYZ
Dilatazione termica (CLTE)	200-300°C	6.2 / 7.6	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN 53 752	1)
Dilatazione termica (CLTE)	300-350°C	8.5 / 11.2	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN 53 752	2)
Calore specifico		1.22	J/(g*K)	ASTM E1461	3)
Conducibilità termica	40°C	0.4	W/(K*m)	ASTM E1461	
Proprietà elettriche	parametri	valore	unità	norma	commenti
Resistività superficiale	23°C	10 ¹⁶	Ω	ASTM D 257	
Resistività di volume	23°C	10 ¹⁶	Ω*cm	ASTM D 257	
Rigidità dielettrica (corrente continua)	23°C	18	kV*mm ⁻¹	ASTM D 149	
Fattore di perdita dielettrica	1 kHz	1*10 ⁻³		ASTM D 150	
Costante dielettrica	1 kHz	3.59		ASTM D 150	
Altre proprietà	parametri	valore	unità	norma	commenti
Assorbimento d'acqua	24 h in acqua, 23°C	0.16	%	DIN EN ISO 62	(1) "Corrispondente a" significa che non è indicato nell'elenco ufficiale UL (yellow card).
Assorbimento d'acqua	24 h in acqua, 80°C	0.6	%	DIN EN ISO 62	L'informazione può provenire dalla materia prima, dal semilavorato o da una stima.
Infiammabilità (UL94)	corrispondente a	V0		DIN IEC 60695-11-10;	1) Sono necessari test individuali specifici secondo le condizioni applicative.
Indice di ossigeno		49	%	EN ISO 4589-2	

I dati e le informazioni da noi fornite corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed il loro scopo è di dare informazioni in merito ai nostri prodotti e alle loro possibilità di utilizzo. Qualsiasi informazione fornita non è quindi da intendersi come assicurazione giuridicamente vincolante o come garanzia della resistenza chimica, della natura dei prodotti o della negoziabilità dei beni. I nostri prodotti non sono destinati ad essere usati negli impianti medicali e dentali. Le proprietà intellettuali o commerciali esistenti (brevetti, disegni o modelli depositati e/o registrati, diritti d'autore e altri diritti) devono essere rispettate. Le informazioni e i valori indicati non corrispondono a valori minimi o massimi, ma sono da intendersi come linee guida da utilizzarsi principalmente come parametri di confronto per la selezione del materiale. Questi dati rientrano all'interno dei valori di tolleranza per le nostre proprietà di prodotto e non rappresentano valori minimi garantiti, dunque non costituiscono da soli alcuna base sufficiente per specifiche di progetto. Se non diversamente specificato, questi valori sono stati rilevati mediante test di laboratorio su dimensioni e provini standardizzati. Poiché le proprietà dipendono dalle dimensioni dei semilavorati e dall'orientamento dei componenti (specialmente nei gradi rinforzati), il materiale non può essere utilizzato senza ulteriori test separati in condizioni specifiche. Il Cliente è l'unico responsabile della qualità e dell'idoneità dei prodotti per l'applicazione e deve testare l'impiego e le lavorazioni prima dell'uso. I valori contenuti nelle Schede Tecniche sono soggetti a revisione periodica, potete trovare la versione più recente sul sito www.ensingerplastics.com. Ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche tecniche.