

## TECAMID 66 GF35 natural - División de semielaborados

### Designación química

PA 66 (Poliamida 66)

### Color

marfil opaco

### Densidad

1.4 g/cm<sup>3</sup>

### Carga

fibra de vidrio

### Características principales

- elevada rigidez
- resistente a varios aceites y grasas
- buenas propiedades al desgaste
- elevada resistencia mecánica
- elevada estabilidad dimensional
- alta temperatura de deformación bajo carga (HDT)
- buena adhesividad y soldabilidad

### Sectores estratégicos

- tecnología aeronáutica y aeroespacial
- ingeniería mecánica
- automoción

Información generada después de mecanizar (clima estándar en Alemania).

Propiedades mecánicas	parámetro	valor	unidad	norma	comentario
Resistencia a tracción	50mm/min	103	MPa	DIN EN ISO 527-2	(1) Para ensayo de tracción: probeta tipo 1b
Módulo de elasticidad (ensayo a tracción)	1mm/min	5500	MPa	DIN EN ISO 527-2	1)
Elongación a la fluencia	50mm/min	7	%	DIN EN ISO 527-2	
Elongación a rotura	50mm/min	11	%	DIN EN ISO 527-2	
Resistencia a flexión		150	MPa	DIN EN ISO 178	
Módulo de elasticidad (ensayo a flexión)		5100	MPa	DIN EN ISO 178	
Resistencia al impacto (Charpy)		85	kJ/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 179-1eU	
Resistencia al impacto entallado (Charpy)		5	kJ/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 179-1eA	
Dureza Shore	D	84		DIN EN ISO 868	
Propiedades térmicas	parámetro	valor	unidad	norma	comentario
Temperatura de transición vítrea		48	°C	DIN EN ISO 11357	1)
Temperatura de fusión		254	°C	DIN EN ISO 11357	
Temperatura de servicio	corto tiempo	170	°C		2)
Temperatura de servicio	servicio continuo	110	°C		
Propiedades eléctricas	parámetro	valor	unidad	norma	comentario
Resistencia superficial específica	Electrodo de plata, 23°C, 12% h.r.	10 <sup>14</sup>		DIN IEC 60093	
Resistencia volumétrica específica	Electrodo de plata, 23°C, 12% h.r.	10 <sup>14</sup>		DIN IEC 60093	1)
Otras propiedades	parámetro	valor	unidad	norma	comentario
Resistencia al agua caliente		(+)		-	1)
Resistencia a la intemperie		(+)			
Resistencia a la llama (UL94)	corresponde a	HB		DIN IEC 60695-11-10;	2)

Toda nuestra información refleja el estado actual de nuestros conocimientos acerca de nuestros productos y sus aplicaciones. No aseguran ni garantizan la resistencia química, calidad de los productos y su comercialización de forma jurídicamente vinculante. No están diseñados para su uso en implantes médicos o dentales. Las patentes comerciales existentes han de ser respetadas. Los valores aportados son valores medios aproximados y sólo se pueden emplear para la comparación entre materiales. Estos valores están dentro del rango de tolerancia del producto. Por lo tanto, no deben emplearse en aplicaciones con requisitos específicos. Desde Ensinger siempre recomendamos que se pruebe el material antes de utilizarlo en la aplicación. A menos que se indique lo contrario, estos valores se han determinado a partir de materiales fabricados por extrusión y posteriormente mecanizados (barras de Ø40-60mm acorde con la DIN EN 15860). Como las propiedades dependen de las dimensiones y de la orientación del material (especialmente los reforzados con fibra de vidrio), el material no puede utilizarse sin un ensayo aparte bajo circunstancias específicas. El cliente es el único responsable de la calidad e idoneidad de los productos para la aplicación y tiene que probar la viabilidad y procesamiento antes de su uso. Las fichas técnicas están sujetas a una revisión periódica, la actualización más reciente la encontrará en [www.ensingerplastic.com](http://www.ensingerplastic.com). Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos.