

TECANYL VH2 black - Produits semi-finis

Désignation chimique

PPE (Polyphénylène ether)

Couleur

noir opaque

Densité

1.1 g/cm³

Charges

ignifugeant (sans halogène)

Principales caractéristiques

- flame retardant as per FAR 25.853
- excellente stabilité dimensionnelle
- très bonne résistance chimique
- retardant flamme selon UL94 V-0
- peu d'émission de fumées
- faible taux d'absorption d'humidité
- bonne isolation électrique

Industries cibles

- Avionique intérieurs
- industrie aéronautique et aérospatiale
- Intérieurs de trains
- Transport

Propriétés mécaniques	paramètre	valeur	unité	norme	commentaire
Résistance à la traction	50 mm/min	57	MPa	DIN EN ISO 527-2	(1) Pour essai de traction : spécimen type 1b
Module d'élasticité (test de traction)	1mm/min	2300	MPa	DIN EN ISO 527-2	(1) (2) Pour le test de flexion : portée du support 64 mm, selon norme.
Résistance à la traction au seuil d'écoulement	50mm/min	57	MPa	DIN EN ISO 527-2	(3) Spécimen 10x10x10mm
Elongation au seuil d'écoulement	50mm/min	11	%	DIN EN ISO 527-2	(4) Spécimen 10x10x50mm, échelle du module entre 0.5% et 1% de compression.
Allongement à la rupture	50mm/min	20	%	DIN EN ISO 527-2	(5) Pour le test de Charpy : portée du support 64 mm, selon norme.
Effort de flexion	2mm/min, 10 N	96	MPa	DIN EN ISO 178	(2) (6) Spécimen d'épaisseur 20 mm.
Module d'élasticité (test de flexion)	2mm/min, 10 N	2100	MPa	DIN EN ISO 178	
Résistance à la compression	1% / 2% / 5%	19/34/77	MPa	EN ISO 604	(3)
Module de compression	5mm/min	1300	MPa	EN ISO 604	(4)
Résistance au choc (Charpy)	max. 7,5J	91	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eU	(5)
Résistance au choc (Charpy-entaillée)	max. 7,5J	16	%	DIN EN ISO 179-1eA	
Dureté (bille)		143	MPa	ISO 2039-1	(6)
Propriétés thermiques	paramètre	valeur	unité	norme	commentaire
Température de transition vitreuse		152	°C	DIN EN ISO 11357	(1) Source publique. Test individuel obligatoire suivant les conditions d'application.
Température de service	court terme	110	°C	-	(1)
Température de service	long terme	85	°C	-	
Coefficient de dilatation thermique	23-60°C, longitudinal	8,1	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
Coefficient de dilatation thermique	23-100°C, longitudinal	8,1	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
Autres propriétés	paramètre	valeur	unité	norme	commentaire
Absorption d'eau	24h / 96h (23°C)	0.08/0.15	%	DIN EN ISO 62	(1) Test de densité de fumée FAA (données sur la résine)
Résistance au feu	FAR 25.853 Appx F, Prt 1, (a), 1, (Air)	+		FAR 25.853	(1) (2) Unités : 1.5 mm
Résistance au feu (UL94)		V0		-	(2) (3) Méthode test ASTM 60695-2
Résistance au feu	Glow Wire Ignitability Temp, 2.0 mm	775	°C	-	(3) (4) Indice de propagation de la flamme
Résistance au feu	ASTM E 162 (rail)	~15		-	(5) 3 mm spécimen
Résistance au feu	60 secondes Test du brûleur Bunsen vertical FAR 25.853 Appx F, Prt 1, (a), 1, (Air)	+		FAR 25.853	(6) ASTM Test Method 60695-2
Résistance au feu	Glow Wire Ignitability Temp, 1.0 mm	775	°C	-	(7) passed, FAR 25.853
Résistance au feu	ASTM E 662 (Air/Rail) Ds @ 4.0 min	20-40		-	(8) Méthode test ASTM 60695-2
Résistance au feu	Glow Wire Ignitability Temp, 3.0 mm	800	°C	-	(9) Toxicité - Tube de Draeger (données sur la résine)
Résistance au feu	FAR 25.853 Appx F, Prt 1, (a), 1, (Air)	+		-	(10) ASTM Test Method 60695-2
Résistance au feu	Glow Wire Flammability Index 960°C passes @	1.0	mm	-	(11) ASTM Test Method 60695-2
Résistance au feu	Glow Wire Ignitability Temp, 1.5 mm	775	°C	-	(12) passed, FAR 25.853
Résistance au feu	ASTM E 662 (Air/Rail) Ds @ 1.5 min	11-13		-	

maximum mais des valeurs moyennes qui peuvent être utilisées dans un but de comparaison préalable au choix d'une matière. Ces valeurs sont données dans le cadre de tolérances normales des propriétés des produits et ne donnent aucune garantie sur les valeurs de propriété. Des tests spécifiques sont recommandés pour chaque application. Les données proviennent de produits semi-finis extrudés sauf indication contraire. Les références à la norme FDA proviennent de la résine d'où est issu le produit, sauf indication contraire. Tous droits réservés. Les valeurs des fiches techniques sont revues et corrigées régulièrement. Les dernières corrections sont visibles sur www.ensinger-inc.com.

Ensinger France Zac des Batterses - rue des
petites combes 01 700 Beynost

Tel +33 478 554 574 Fax +33 478 556 841
www.ensinger.fr

Date: 2019/08/20

Version: AC