

TECASINT 5051 grey-green - Semilavorati (tondi, lastre, tubi)

Designazione Chimica

()

Colore

marrone scuro

Densità

1.56 g/cm³

Additivi

fibre di vetro

Caratteristiche principali

- elevata capacità termica e meccanica
- isolamento elettrico molto buono
- buona resistenza all'usura
- bassa dilatazione termica
- resistente alle radiazioni ad alta energia
- elevata resistenza al creep
- sensibile all'idrolisi a temperature elevate

Settori di applicazione

- tecnologia dei semiconduttori
- elettronica
- ingegneria meccanica
- ingegneria criogenica

Proprietà meccaniche	parametri	valore	unità	norma	commenti
Resistenza a trazione	50 mm/min	110	MPa	DIN EN ISO 527-1	(1) eU
Modulo elastico (prova di trazione)	1 mm/min	6500	MPa	DIN EN ISO 527-1	(2) standard Ensinger
Allungamento a rottura	50 mm/min	2.2	%	DIN EN ISO 527-1	
Resistenza a flessione	10 mm/min	162	MPa	DIN EN ISO 178	
Modulo elastico (prova di flessione)	2 mm/min	6600	MPa	DIN EN ISO 178	
Allungamento a rottura (prova di flessione)	10 mm/min	2.6	%	DIN EN ISO 178	
Resistenza a compressione	10 mm/min, a rottura, 23°C	260	MPa	EN ISO 604	
Deformazione a compressione a rottura	10 mm/min	20	%	EN ISO 604	
Modulo elastico (prova di compressione)	1 mm/min	3000	MPa	EN ISO 604	
Resistenza agli urti (Charpy)	max 7.5 J	20	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1	1)
Durezza Shore	Shore D	92		DIN EN ISO 868	2)
Proprietà termiche	parametri	valore	unità	norma	commenti
Temperatura di transizione vetrosa		330	°C	-	1)
Temperatura di distorsione	1.8 MPa	344	°C	DIN 53 461	(1) DMA, fattore di perdita massimo tan d
Dilatazione termica (CLTE)	23-100°C	2.8 / -	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	(2) dilatazione termica su asse XY/Z
Dilatazione termica (CLTE)	100-150°C	2.8 / -	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	(3) dilatazione termica su asse XY/Z
Dilatazione termica (CLTE)	50-200°C	2.8 / -	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	(4) dilatazione termica su asse XY/Z
Calore specifico		1.04	J/(g*K)	DIN EN 821	
Conducibilità termica	40°C	0.3	W/(K*m)	DIN EN 821	
Proprietà elettriche	parametri	valore	unità	norma	commenti
Resistività superficiale	23°C	> 10 ¹⁴	Ω	DIN EN 61340-2-3	
Resistività di volume	23°C	> 10 ¹⁴	Ω*cm	DIN EN 61340-2-3	
Rigidità dielettrica (corrente continua)		24	kV*mm ⁻¹	ISO 60243-1	
Fattore di perdita dielettrica	50 Hz	3.2*10 ⁻²		DIN 53483-1	
Fattore di perdita dielettrica	1 kHz	2.2*10 ⁻³		DIN 53483-1	
Fattore di perdita dielettrica	1 MHz	1.1*10 ⁻²		DIN 53483-1	
Costante dielettrica	50 Hz	3.0		DIN 53483-1	
Costante dielettrica	1 kHz	2.9		DIN 53483-1	
Costante dielettrica	1 MHz	2.9		DIN 53483-1	
Altre proprietà	parametri	valore	unità	norma	commenti
Assorbimento d'acqua	24 h in acqua, 23°C	0.48	%	DIN EN ISO 62	(1) "Corrispondente a" significa che non è indicato nell'elenco ufficiale UL (yellow card).
Inflammabilità (UL94)	corrispondente a	V0		DIN IEC 60695-11-10;	L'informazione può provenire dalla materia prima, dal semilavorato o da una stima. Sono necessari test individuali specifici secondo le condizioni applicative.

→ La serie TECASINT 5000 mostra un assorbimento di umidità significativo. Le parti devono essere pre-essiccate prima di essere esposte in tempi brevi a temperature oltre 200 °C (processo di essiccazione: 2 h a 150 °C per spessore 3 mm).

I dati e le informazioni da noi fornite corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed il loro scopo è di dare informazioni in merito ai nostri prodotti e alle loro possibilità di utilizzo. Qualsiasi informazione fornita non è quindi da intendersi come assicurazione giuridicamente vincolante o come garanzia della resistenza chimica, della natura dei prodotti o della negoziabilità dei beni. I nostri prodotti non sono destinati ad essere usati negli impianti medicali e dentali. Le proprietà intellettuali o commerciali esistenti (brevetti, disegni o modelli depositati e/o registrati, diritti d'autore e altri diritti) devono essere rispettati. Le informazioni e i valori indicati non corrispondono a valori minimi o massimi, ma sono da intendersi come linee guida da utilizzarsi principalmente come parametri di confronto per la selezione del materiale. Questi dati rientrano all'interno dei valori di tolleranza per le nostre proprietà di prodotto e non rappresentano valori minimi garantiti, dunque non costituiscono da soli alcuna base sufficiente per specifiche di progetto. Se non diversamente specificato, questi valori sono stati rilevati mediante test di laboratorio su dimensioni e provini standardizzati. Poiché le proprietà dipendono dalle dimensioni dei semilavorati e dall'orientamento dei componenti (specialmente nei gradi rinforzati), il materiale non può essere utilizzato senza ulteriori test separati in condizioni specifiche. Il Cliente è l'unico responsabile della qualità e dell'idoneità dei prodotti per l'applicazione e deve testare l'impiego e le lavorazioni prima dell'uso. I valori contenuti nelle Schede Tecniche sono soggetti a revisione periodica, potete trovare la versione più recente sul sito www.ensingerplastics.com. Ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche tecniche.