

TECASINT 6032 black - 다이렉트 포밍

화학적 명칭

PI (폴리이미드(Polyimide))

색상

블랙 없음

밀도

1.57 g/cm³

보강재

흑연 (graphite)

주요 특징

- 매우 우수한 열적안정성
- 매우 우수한 베어링 및 내마모성
- 우수한 내마모성
- 낮은 열팽창
- 높은 크리프 저항성
- 높은 치수 안정성
- 높은 온도 범위에서 가수분해에 민감함

적용분야

- 유리병 제조기술
- 기계 공정
- 항공기 및 우주 항공 기술
- 자동차 산업

기계적특성	조건	측정값	단위	기준	주석
인장 강도	50mm/분	51	MPa	DIN EN ISO 527-1	
탄성률(인장 시험)	1mm/분	5200	MPa	DIN EN ISO 527-1	
파단신율	50mm/분	1.3	%	DIN EN ISO 527-1	
굴곡 강도	10mm/분	70	MPa	DIN EN ISO 178	
탄성률(굴곡 시험)	2mm/분	5500	MPa	DIN EN ISO 178	
신장률	10mm/분	1.3	%	DIN EN ISO 178	
압축 강도	10mm/분	125	MPa	EN ISO 604	
압축 강도	10mm/min, 변형률 10%	120	MPa	EN ISO 604	
압축 응력 변형률	10mm/분	12	%	EN ISO 604	
쇼어 경도	쇼어 경도 D	83		DIN EN ISO 868	
열적특성	조건	측정값	단위	기준	주석
유리 전이 온도		288	°C	-	1) (1) DMA, maximum loss factor tan d
열팽창 (CLTE)	50-200°C	1.5 / -	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	2) (2) 열팽창 XY/Z축
열팽창 (CLTE)	200-300°C	2.7 / -	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	3) (3) 열팽창 XY/Z축
비열		0.97	J/(g*K)	-	
열 전도성	40°C	1.66	W/(K*m)	DIN EN 821	
기타특성	조건	측정값	단위	기준	주석
수분 흡수율	수중 내 24시간, 23°C	0,3	%	DIN EN ISO 62	(1) UL(옐로우 카드)에 목록이 없음을 의미함. 이 정보는 수치 및 반제품에서 얻은 것 또는 추정치이며 적용 조건에 대한 개별적인 시험은 필수임
가연성 (UL94)	해당 값	V0		DIN IEC 60695-11-10;	1)

여기에 기술된 정보와 내용은 당사의 최근 기술지식이 반영된 것이며, 당사의 제품과 적용분야에 대해 설명하고 있습니다. 이 내용들은 제품의 내화학적, 품질 및 가공성에 대해 법적으로 보장하지 않으며, 또한 당사의 제품들은 의류용 및 치과 임플란트용으로 사용되지 않고, 기존의 상업적용 사항을 준수합니다. 해당 수치값과 정보는 소재 선택을 위해 비교 목적으로 사용되는 지침값으로 최소값 또는 최대값은 없습니다. 이 수치값은 제품특성에 대한 일반적인 허용범위 내의 값이며, 보증된 값이 아닙니다. 따라서 이 수치값을 특정 목적을 위해 사용해서는 안됩니다. 특별히 명시되지 않는 한, 이 수치값들은 기존 치수로 가공된 시편 사이클을 테스트해서 얻은 결과치입니다. 반제품의 특성은 치수 및 유리섬유와 같은 보강재의 방향성(보강제품)에 따라 달라지므로, 특정상황에 맞는 테스트를 거친후 사용하기를 권장합니다. 따라서 고객은 최종 제품의 품질 및 적합성에 대해 전적으로 책임이 있으며, 사용 전 용법과 가공에 대한 테스트를 거쳐야 합니다. 당사는 물성표내의 수치들은 주기적으로 검토하고 있으며, 최신 업데이트는 www.ensingerplastics.com에서 확인할 수 있으며, 기술변경은 제한됩니다.

Ensinger Sintimid GmbH
Ensingerplatz 1,
4863 Seewalchen, Austria

Tel: +43 7662 88788 0
Telefax: +43 (0) 76 62 88788-171
tecasint@ensingerplastics.com
www.ensingerplastics.com

날짜: 2022/03/25

버전: AC