

TECASINT 6062 black - formowanie bezpośrednie

Oznaczenie chemiczne

PI (poliimid)

kolor

czarny

Gęstość

1.51 g/cm³

Dodatki

grafit, PTFE

Proces produkcyjny: formowanie bezpośrednie

Główne cechy

- świetne właściwości slip-stick
- bardzo dobre właściwości ślizgowe i cierne
- odporny na promieniowanie wysoko energetyczne
- dobra odporność chemiczna
- odporny na hydrolizę w wyższych temperaturach

Obszar zastosowania

- budowa maszyn
- motoryzacja
- aeronautyka

Właściwości mechaniczne	parametr	wartość	jednostka	norma	komentarz
Wytrzymałość na rozciąganie	50 mm/min	50	MPa	DIN EN ISO 527-1	
Moduł elastyczności (próba zrywania)	1 mm/min	4100	MPa	DIN EN ISO 527-1	
Wydłużenie przy zerwaniu	50 mm/min	2.1	%	DIN EN ISO 527-1	
Wytrzymałość na zginanie	10 mm/min	75	MPa	DIN EN ISO 178	
Moduł elastyczności (próba zginania)	2 mm/min	4200	MPa	DIN EN ISO 178	
Wydłużenie przy zerwaniu (próba zginania)	10 mm/min	2.3	%	DIN EN ISO 178	
Wytrzymałość na ściskanie	10 mm/min	125	MPa	EN ISO 604	
Wytrzymałość na ściskanie	10mm/min, 10% kompresji	120	MPa	EN ISO 604	
Napężenie ściskające przy złamaniu	10 mm/min	17	%	EN ISO 604	
Twardość Shore'a	Shore D	82		DIN EN ISO 868	

Właściwości termiczne	parametr	wartość	jednostka	norma	komentarz
Temperatura zeszklenia		286	°C	-	1)
Rozszerzalność termiczna	50-200°C	2.2 / -	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	2)
Rozszerzalność termiczna	200-300°C	5.8 / -	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	3)

Inne właściwości	parametr	wartość	jednostka	norma	komentarz
Wchłanianie wody	24 h w wodzie, 23°C	0.2	%	DIN EN ISO 62	
Palność (UL94)	odpowiednik	V0		DIN IEC 60695-11-10;	1)

Nasze informacje i dane odzwierciedlają obecny stan naszej wiedzy i mają na celu poinformowanie o naszych produktach i ich zastosowaniach. Nie zapewniają one ani nie gwarantują w prawnie wiążący sposób odporności chemicznej, jakości produktu i możliwości ich zbycia. Nasze produkty nie są przeznaczone do stosowania jako implanty. Należy zwrócić uwagę na istniejące patenty handlowe. Podane dane i informacje nie są wartościami minimalnymi ani maksymalnymi, ale wskazówką, która może służyć głównie dla celów porównawczych przy wyborze materiału. Wartości mieszczą się w normalnym zakresie tolerancji produktu i nie stanowią gwarancji właściwości. Stąd nie mogą być użyte dla specyfikacji określonego zastosowania. Jeżeli nie jest to inaczej zaznaczone, podane wartości są określone na podstawie badań na referencyjnych średnicach i obrabianych próbkach. Ponieważ właściwości zależą od wymiarów półwyrobu i orientacji komponentów (zwłaszcza w typach wzmocnionych), materiał nie może być używany bez odrębnego badania przy indywidualnych warunkach Karty materiałowej podlegają okresowemu przeglądowi. Najbardziej aktualne wersje można znaleźć na stronie internetowej www.ensingerplastics.com Zmiany techniczne zastrzeżone.

Data: 2022/03/25

Wersja: AC