

## TECACOMP POM ID blue 1055303 - Compounds

### Chemische Bezeichnung

POM-C (Polyoxymethylen (Copolymer))

### Farbe

blau

### Dichte

1,6 g/cm<sup>3</sup>

### Zusätze

detektierbarer Füllstoff

### Hauptmerkmale

- metalldetektierbar
- röntgendetektierbar
- Erklärung zum Lebensmittelkontakt nach FDA und EU 10/2011 auf Anfrage
- gut chemisch beständig
- gute Gleit- Reibeigenschaften
- Spritzgussanwendung

### Zielindustrien

- Lebensmitteltechnik

Mechanische Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar	
Zugfestigkeit		50	MPa	DIN EN ISO 527-1		
Zug-Elastizitätsmodul		3200	MPa	DIN EN ISO 527-1		
Bruchdehnung (Zugversuch)		26	%	DIN EN ISO 527-1		
Schlagzähigkeit (Charpy)		81	kJ/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 179-1eU		
Thermische Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar	
Glasübergangstemperatur		-65	°C	-	1)	(1) Literaturwert
Schmelztemperatur		166	°C	-	2)	(2) Literaturwert
Einsatztemperatur	kurzfristig	140	°C	-	3)	(3) Literaturwert
Einsatztemperatur	dauernd	100	°C	-	4)	(4) Literaturwert
Elektrische Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar	
spezifischer Oberflächenwiderstand		10 <sup>12</sup>	Ω	DIN EN 61340-2-3		
spezifischer Durchgangswiderstand		10 <sup>12</sup>	Ω*cm	DIN EN 61340-2-3		
Sonstige Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar	
Wasseraufnahme		0,06	%	DIN EN ISO 62	1)	(1) 23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit bis zur Sättigung
Detektierbarkeit	4 x 4 x 4 mm	2,5	mm Al	-	2)	(2) metalldetektierbar
Detektierbarkeit	4 x 4 x 4 mm	2,8	mm Al	-	3)	(3) röntgendetektierbar
Verarbeitungsschwindigkeit	längs	2,9	%	DIN EN ISO 294-4		
Verarbeitungsschwindigkeit	quer	2,3	%	DIN EN ISO 294-4		
Verarbeitungsparameter	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar	
Verarbeitungstemperaturen		180 - 225	°C	-		
Werkzeugtemperatur		60 - 120	°C	-		

→ Dieser Werkstoff kann thermoplastisch unter Berücksichtigung der üblichen technischen Regeln verarbeitet werden. Die oben genannten Angaben beziehen sich ausschließlich auf das Spritzgießverfahren.

→ Nachdruck und Einspritzgeschwindigkeit sollten der Bauteilgeometrie entsprechend angepasst werden. Die optimale Verarbeitungstemperatur hängt von der jeweiligen Geometrie des Formteils ab und kann von Maschine zu Maschine unterschiedlich sein.

→ Zur Erzielung optimaler mechanischer Eigenschaften ist ein Vortrocknen des Materials mit den oben genannten Parametern zu empfehlen.

→ Information zur Lagerung und Haltbarkeit: Die Lagerung des Granulates hat in trockenen, normal temperierten Räumen und in geschlossenen Gebinden zu erfolgen. Bei feuchteempfindlichen Materialien muss das Granulat luftdicht verschlossen werden. Ein Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung muss gewährleistet sein. Das Granulat unterliegt normalerweise bei Beachtung der Vorgaben keiner Lagerfähigkeitsbeschränkung. Es kann jedoch ggf. Zusatzstoffe enthalten, die die Lagerfähigkeit einschränken können.

Unsere Informationen und Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, die chemische Beständigkeit, die Beschaffenheit der Produkte und die Handelsfähigkeit rechtlich verbindlich zuzusichern oder zu garantieren. Unsere Produkte sind nicht für eine Verwendung in medizinischen oder zahnmedizinischen Implantaten bestimmt. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Die aufgeführten Werte und Informationen sind keine Mindest- und oder Höchstwerte, sondern Richtwerte, die vor allem für Vergleichszwecke zur Materialauswahl verwendet werden können. Diese Werte liegen im normalen Toleranzbereich der Produkteigenschaften, jedoch stellen sie keine zugesicherten Eigenschaftswerte dar und sollten demnach nicht zu Spezifikationszwecken herangezogen werden. Soweit nicht anders vermerkt, wurden die Werte an spritzgegossenen Prüfkörpern in "spritzfrischem" Zustand ermittelt. Der Kunde ist allein verantwortlich für die Qualität und die Eignung der Produkte für die Anwendung und hat die Verwendung und Verarbeitung vor dem Gebrauch zu testen. Datenblattwerte unterliegen einer regelmäßigen Überprüfung, die aktuellen Stände finden Sie unter [ensingerplastics.com](http://ensingerplastics.com). Technische Änderungen vorbehalten.