

TECAPEEK PVX black - Produits semi-finis

Désignation chimique

PEEK (Polyetheretherketone)

Couleur

noir opaque

Densité

1.44 g/cm³

Charges

fibres de carbone, PTFE, graphite

Principales caractéristiques

- très bonnes propriétés de glissement
- bonnes propriétés de glissement et à l'usure
- résistant à l'hydrolyse et à la vapeur brûlante
- bonne résistance à l'usure
- intrinsèquement retardant à la flame
- très bonne résistance chimique

Industries cibles

- mécanique générale
- industrie chimique
- energy industry
- industrie automobile
- industrie aéronautique et aérospatiale

Propriétés mécaniques	paramètre	valeur	unité	norme	commentaire
Résistance à la traction	50mm/min	84	MPa	DIN EN ISO 527-2	
Module d'élasticité (test de traction)	1mm/min	5500	MPa	DIN EN ISO 527-2	1)
Résistance à la traction au seuil d'écoulement	50mm/min	84	MPa	DIN EN ISO 527-2	
Elongation au seuil d'écoulement	50mm/min	3	%	DIN EN ISO 527-2	
Allongement à la rupture (test de traction)	50mm/min	3	%	DIN EN ISO 527-2	
Effort de flexion	2mm/min, 10 N	142	MPa	DIN EN ISO 178	2)
Module d'élasticité (test de flexion)	2mm/min, 10 N	6000	MPa	DIN EN ISO 178	
Résistance à la compression	1% / 2% / 5% 5mm/min, 10N	22/43/102	MPa	EN ISO 604	3)
Module de compression	5mm/min, 10 N	4000	MPa	EN ISO 604	4)
Résistance au choc (Charpy)	max. 7,5J	28	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eU	5)
Dureté (bille)		250	MPa	ISO 2039-1	6)
Propriétés thermiques	paramètre	valeur	unité	norme	commentaire
Température de transition vitreuse		146	°C	DIN EN ISO 11357	1)
Température de fusion		341	°C	DIN 53765	
Température de service	short term	300	°C		2)
Température de service	long term	260	°C		
Coefficient de dilatation thermique	23-60°C, long.	3	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
Coefficient de dilatation thermique	23-100°C, long.	3	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
Coefficient de dilatation thermique	100-150°C, long.	4	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
Chaleur spécifique		1.1	J/(g*K)	ISO 22007-4:2008	
Conductivité thermique		0.82	W/(K*m)	ISO 22007-4:2008	
Propriétés électriques	paramètre	valeur	unité	norme	commentaire
Résistance de surface spécifique	Conductive rubber, 23°C, 12% r.h.	10 ⁴ - 10 ¹¹	Ω	DIN EN 61340-2-3	1)
Résistance interne spécifique	Conductive rubber, 23°C, 12% r.h.	10 ⁷ - 10 ¹²	Ω*cm	DIN EN 61340-2-3	
Autres propriétés	paramètre	valeur	unité	norme	commentaire
Absorption d'eau	24h / 96h (23°C)	0.02 / 0.03	%	DIN EN ISO 62	1)
Résistance à l'eau chaude/bases		+			2)
Résistance aux intempéries		-			3)
Résistance au feu (UL94)	correspondant à	V0		DIN IEC 60695-11-10;	4)

→ Les produits TECAPEEK peuvent être à base de polymère Victrex® PEEK ou Solvay KetaSpire®

Les éléments et indications données reflètent l'état actuel de nos connaissances et ont pour but d'informer sur nos produits et leurs applications. Ils ne sont pas contractuels et ne représentent aucune assurance ni garantie sur la résistance chimique, la qualité des produits et leur commercialisation. Nos produits ne sont pas conçus pour une application d'implants dentaires ou médicaux. nous veillons à ce que nos produits soient libres de droit et d'exigences d'autrui reposant sur la propriété commerciale et intellectuelle. Les valeurs et informations correspondantes ne sont ni des minimum ni des maximum mais des valeurs moyennes qui peuvent être utilisées dans un but de comparaison préalable au choix d'une matière. Ces valeurs sont données dans le cadre de tolérances normales des propriétés des produits et ne donnent aucune garantie sur les valeurs de propriété. Elles ne doivent donc pas être utilisées à fin de spécification. A moins que autrement noté, ces valeurs soient déterminées par des test utilisant des références d'échantillons et de dimensions. Les propriétés dépendant des dimensions des pièces de "formage direct" (produit semi-

fini), le matériel ne sera pas utilisé sans test aux conditions spécifiques et individuelles. Le client est seul responsable de la compatibilité et de la qualité des produits dans leurs applications et des tests et process préalables à l'utilisation. Les valeurs des fiches techniques sont revues et corrigées régulièrement. Les dernières corrections sont visibles sur www.ensinger-online.com. Tout droit de changement technique réservé.

**Ensinger France Zac des Batterses - rue des
petites combes 01 700 Beynost**

Tel +33 478 554 574 Fax +33 478 556 841
www.ensinger.fr

Date: 2018/02/20

Version: AD