TECANYL 731 grey - División de semielaborados (barras, placas, tubos)

Designación química
PPE (Polifenil Éter)

Color
gris opaco

Densidad
1.1 g/cm^3

Características principales
- alta resistencia mecánica
- aislante eléctrico
- Alta tenacidad
- buena adhesividad y soldabilidad
- sensible al agrietamiento por estrés

Sectores estratégicos
- ingeniería mecánica
- electrónica
- Sector Energético
- Industria de la alimentación
- automoción

Propiedades mecánicas	parámetro	valor	unidad	norma		comentario
Resistencia a tracción	50mm/min	57	MPa	DIN EN ISO 527-2		(1) Para ensayo de tracción: probeta tipo 1b (2) For flexural test: support span 64mm, norm specimen. (3) Probeta 10x10x10mm (4) Probeta 10x10x50mm, rango del módulo entre 0.5 y 1% de compresión. (5) Para el ensayo Charpy: separación soportes 64mm, probeta normalizada. (6) Probeta espesor 4mm
Módulo de elasticidad (ensayo a tracción)	1mm/min	2400	MPa	DIN EN ISO 527-2	1)	
Tensión límite elástico	50mm/min	57	MPa	DIN EN ISO 527-2		
Elongación a la fluencia	50mm/min	15	%	DIN EN ISO 527-2		
Elongación a rotura	50mm/min	22	%	DIN EN ISO 527-2		
Resistencia a flexión	2mm/min, 10 N	85	MPa	DIN EN ISO 178	2)	
Módulo de elasticidad (ensayo a flexión)	2mm/min, 10 N	2500	MPa	DIN EN ISO 178		
Resistencia a compresión	1% / 2% / 5% 5mm/min, 10N	18/33/74	MPa	EN ISO 604	3)	
Módulo de compresión	5mm/min, 10 N	2100	MPa	EN ISO 604	4)	
Resistencia al impacto (Charpy)	máx. 7,5J	69	kJ/m^2	DIN EN ISO 179-1eU	5)	
Dureza por indentación de bola		146	MPa	ISO 2039-1	6)	

Propiedades térmicas	parámetro	valor	unidad	norma		comentario
Temperatura de transición vítrea		145	°C	DIN EN ISO 11357	1)	(1) Encontrado en dominio público. (2) n.a.= no aplicable (3) Encontrado en dominio público. Se recomienda probar el material en las condiciones de la aplicación.
Temperatura de fusión		n.a.	°C	DIN EN ISO 11357	2)	
Temperatura de servicio	corto tiempo	110	°C		3)	
Temperatura de servicio	servicio continuo	85	°C			
Expansión térmica (CLTE)	23-60°C, long.	8	10^{-5} K^{-1}	DIN EN ISO 11359-1;2		
Expansión térmica (CLTE)	23-100°C, long.	8	10^{-5} K^{-1}	DIN EN ISO 11359-1;2		
Calor específico		1.3	J/(g*K)	ISO 22007-4:2008		
Conductividad térmica		0.21	W/(K*m)	ISO 22007-4:2008		

Propiedades eléctricas	parámetro	valor	unidad	norma		comentario
Resistencia superficial específica		10^{14}	Ω	-		
Resistencia volumétrica específica		10^{14}	Ω*cm	-		

Otras propiedades	parámetro	valor	unidad	norma		comentario
Absorción de agua	24h / 96h (23ºC)	0.02 / 0.04	%	DIN EN ISO 62	1)	(1) Ø ca. 50mm, h=13mm (2) (+)resistencia limitada (3) -poca resistencia (4) No aparece en el listado de UL. La información se ha obtenido de la resina, el semielaborado o de una estimación. Se recomienda hacer un ensayo en las mismas condiciones de la aplicación.
Resistencia al agua caliente		(+)		-	2)	
Resistencia a la intemperie		-		-	3)	
Resistencia a la llama (UL94)	corresponde a	HB		DIN IEC 60695-11-10;	4)	

Toda nuestra información refleja el estado actual de nuestros conocimientos acerca de nuestros productos y sus aplicaciones. No aseguran ni garantizan la resistencia química, calidad de los productos y su comercialización de forma jurídicamente vinculante. No están diseñados para su uso en implantes médicos o dentales. Las patentes comerciales existentes han de ser respetadas. Los valores aportados son valores medios aproximados y sólo se pueden emplear para la comparación entre materiales. Estos valores están dentro del rango de tolerancia del producto. Por lo tanto, no deben emplearse en aplicaciones con requisitos específicos. Desde Ensinger siempre recomendamos que se pruebe el material antes de utilizarlo en la aplicación. A menos que se indique lo contrario, estos valores se han determinado a partir de materiales fabricados por extrusión y posteriormente mecanizados (barras de Ø40-60mm acorde con la DIN EN 15860). Como las propiedades dependen de las dimensiones y de la orientación del material(especialmente los reforzados con fibra de vidrio), el material no puede utilizarse sin un ensayo aparte bajo circunstancias específicas. El cliente es el único responsable de la calidad e idoneidad de los productos para la aplicación y tiene que probar la viabilidad y procesamiento antes de su uso. Las fichas técnicas están sujetas a una revisión periódica, la actualización más reciente la encontrará en www.ensinger.es. Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos.

Ensinger S.A.
Calle Girona, 21
08120 La Llagosta
Barcelona

Tel: +34 93 574 57 26
ventas@ensinger.es
www.ensinger.es

Fecha: 2018/02/20

Versión: AC