

TECAFORM AH LA blue - 절삭 가공용 반제품

화학적 명칭

POM-C (폴리아세탈-코폴리머 (Polyacetal Copolymer))

색상

블루 그레이 불투명

밀도

1.36 g/cm³

보강재

고체 윤활제

주요 특징

- 우수한 슬라이드성 및 내마모성
- 높은 강성
- 우수한 내화학성
- 높은 인성
- 전기 절연성
- 접착이 어려움
- 우수한 가공성
- 높은 강도

적용분야

- 기계 공정
- 전자 제품
- 자동차 산업

| 기계적특성 | 조건 | 측정값 | 단위 | 기준 | 주석 |
|---------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 인장 강도 | 50mm/분 | 48 | MPa | DIN EN ISO 527-2 | (1) 인장 시험: 시편타입 1b |
| 탄성률(인장 시험) | 1mm/분 | 2100 | MPa | DIN EN ISO 527-2 | (2) 굴곡 시험: 64mm 간격 (span), 기준 시편 |
| 항복강도 | 50mm/분 | 48 | MPa | DIN EN ISO 527-2 | (3) 시편 10x10x10mm |
| 신율 | 50mm/분 | 9 | % | DIN EN ISO 527-2 | (4) 시편 10x10x50mm, 압축계 수 범위 0.5-1% |
| 파단신율 | 50mm/분 | 9 | % | DIN EN ISO 527-2 | (5) 샤르피 시험: 64mm 간격 (span), 기준 시편 |
| 굴곡 강도 | 2mm/분, 10 N | 70 | MPa | DIN EN ISO 178 | (6) 시편 두께 4mm |
| 탄성률(굴곡 시험) | 2mm/분, 10 N | 2000 | MPa | DIN EN ISO 178 | |
| 압축 강도 | 1% / 2% / 5% 5mm/분, 10 N | 16/27/54 | MPa | EN ISO 604 | 3) |
| 압축 계수 | 5mm/분, 10 N | 1800 | MPa | EN ISO 604 | 4) |
| 충격 강도 (샤르피) | 최대 7.5J | 27 | kJ/m ² | DIN EN ISO 179-1eU | 5) |
| 불 압입 경도 | | 120 | MPa | ISO 2039-1 | 6) |
| 열적특성 | 조건 | 측정값 | 단위 | 기준 | 주석 |
| 유리 전이 온도 | | -60 | °C | DIN EN ISO 11357 | 1) |
| 용융 온도 | | 166 | °C | DIN EN ISO 11357 | 2) |
| 사용 온도 | 단기 | 140 | °C | | 2) |
| 사용 온도 | 장기 | 100 | °C | | |
| 열팽창 (CLTE) | 23-60°C, 세로방향 | 13 | 10 ⁻⁵ K ⁻¹ | DIN EN ISO 11359-1;2 | |
| 열팽창 (CLTE) | 23-100°C, 세로방향* | 14 | 10 ⁻⁵ K ⁻¹ | DIN EN ISO 11359-1;2 | |
| 비열 | | 1.4 | J/(g*K) | ISO 22007-4:2008 | |
| 열 전도성 | | 0.39 | W/(K*m) | ISO 22007-4:2008 | |
| 전기적특성 | 조건 | 측정값 | 단위 | 기준 | 주석 |
| 표면저항 | | 10 ¹⁴ | Ω | - | |
| 체적저항 | | 10 ¹⁴ | | DIN IEC 60093 | |
| 기타특성 | 조건 | 측정값 | 단위 | 기준 | 주석 |
| 수분 흡수율 | 24시간 / 96시간 (23°C) | 0.05 / 0.1 | % | DIN EN ISO 62 | 1) |
| 온수/염기에 대한 저항성 | | (+) | | - | 2) |
| 내후성 | | - | | - | 3) |
| 가연성 (UL94) | 해당 값 | HB | | DIN IEC 60695-11-10; | 4) |

여기에 기술된 정보와 내용은 당사의 최근 기술지식이 반영된 것이며, 당사의 제품과 적용분야에 대해 설명하고 있습니다. 이 내용들은 제품의 내화학성, 품질 및 가공성에 대해 법적으로 보장하지 않으며, 또한 당사의 제품들은 의료용 및 치과 임플란트용으로 사용되지 않고, 기존의 상업용 사할을 준수합니다. 해당 수치값과 정보는 소재 선택을 위해 비교 목적으로 사용되는 지침값으로 최소값 또는 최대값은 없습니다. 이 수치값은 제품특성에 대한 일반적인 허용범위 내의 값이며, 보증된 값이 아닙니다. 따라서 이 수치값을 특정 목적을 위해 사용해서는 안됩니다. 특별히 명시되지 않는 한, 이 수치값들은 기준 치수(일반적으로 DIN EN 15860에 따른 직경 40-60mm의 봉재)로 가공된 압출 시편 사이클을 테스트해서 얻은 결과치입니다. 반제품의 특성은 치수 및 유리섬유와 같은 보강재의 방향성(보강제품)에 따라 달라지므로, 특정상황에 맞는 테스트를 거친후 사용하기를 권장합니다. 따라서 고객은 최종 제품의 품질 및 적합성에 대해 적극적으로 책임이 있으며, 사용 전 용법과 가공에 대한 테스트를 거쳐야 합니다. 당사는 물성표내의 수치들은 주기적으로 검토하고 있으며, 최신 업데이트는 www.ensingerplastics.com에서 확인할 수 있으며, 기술변경은 제한됩니다.