

TECAMID 66 LA natural - Produits semi-finis

Désignation chimique

PA 66 (Polyamide 66)

Couleur

ivoire opaque

Densité

1.11 g/cm³

Charges

lubrifiant

Données obtenues après usinage.

Principales caractéristiques

- bonnes propriétés de glissement et à l'usure
- bonne résistance chimique
- bonne résistance à l'usure
- résistant à la plupart des huiles, graisses et carburants
- grande solidité
- facilement pliable et soudable

Industries cibles

- mécanique générale
- industrie automobile

Propriétés mécaniques	paramètre	valeur	unité	norme	commentaire
Résistance à la traction	50mm/min	76	MPa	DIN EN ISO 527-2	
Module d'élasticité (test de traction)	1mm/min	3100	MPa	DIN EN ISO 527-2	1)
Résistance à la traction au seuil d'écoulement	50mm/min	76	MPa	DIN EN ISO 527-2	
Elongation au seuil d'écoulement	50mm/min	11	%	DIN EN ISO 527-2	
Allongement à la rupture (test de traction)	50mm/min	14	%	DIN EN ISO 527-2	
Effort de flexion	2mm/min, 10 N	102	MPa	DIN EN ISO 178	2)
Module d'élasticité (test de flexion)	2mm/min, 10 N	2800	MPa	DIN EN ISO 178	
Résistance à la compression	1% / 2% / 5% 5mm/min, 10 N	20/35/75	MPa	EN ISO 604	3)
Module de compression	5mm/min, 10 N	2400	MPa	EN ISO 604	4)
Résistance au choc (Charpy)	max. 7,5J	37	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eU	5)
Dureté (bille)		145	MPa	ISO 2039-1	6)
Propriétés thermiques	paramètre	valeur	unité	norme	commentaire
Température de transition vitreuse		54	°C	DIN EN ISO 11357	1)
Température de fusion		261	°C	DIN EN ISO 11357	
Température de service	court terme	120	°C		2)
Température de service	long term	90	°C		
Coefficient de dilatation thermique	23-60°C, long.	11	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
Coefficient de dilatation thermique	23-100°C, long.	12	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
Chaleur spécifique		1.6	J/(g*K)	ISO 22007-4:2008	
Conductivité thermique		0.36	W/(K*m)	ISO 22007-4:2008	
Propriétés électriques	paramètre	valeur	unité	norme	commentaire
Résistance de surface spécifique		10 ¹⁴	Ω	DIN IEC 60093	
Résistance interne spécifique		10 ¹⁴	Ω*cm	DIN IEC 60093	
Autres propriétés	paramètre	valeur	unité	norme	commentaire
Absorption d'eau	24h / 96h (23°C)	0.2 / 0.4	%	DIN EN ISO 62	1)
Résistance à l'eau chaude/bases		(+)	-	-	2)
Résistance aux intempéries		-	-	-	3)
Résistance au feu (UL94)	correspondant à	HB	-	DIN IEC 60695-11-10;	4)

Les éléments et indications données reflètent l'état actuel de nos connaissances et ont pour but d'informer sur nos produits et leurs applications. Ils ne sont pas contractuels et ne représentent aucune assurance ni garantie sur la résistance chimique, la qualité des produits et leur commercialisation. Nos produits ne sont pas conçus pour une application d'implants dentaires ou médicaux. nous veillons à ce que nos produits soient libres de droit et d'exigences d'autrui reposant sur la propriété commerciale et intellectuelle. Les valeurs et informations correspondantes ne sont ni des minimum ni des maximum mais des valeurs moyennes qui peuvent être utilisées dans un but de comparaison préalable au choix d'une matière. Ces valeurs sont données dans le cadre de tolérances normales des propriétés des produits et ne donnent aucune garantie sur les valeurs de propriété. Elles ne doivent donc pas être utilisées à fin de spécification. A moins que autrement noté, ces valeurs soient déterminées par des test utilisant des références d'échantillons et de dimensions. Les propriétés dépendant des dimensions des pièces de "formage direct" (produit semi-fini), le matériel ne sera pas utilisé sans test aux conditions spécifiques et individuelles. Le client est seul responsable de la compatibilité et de la qualité des produits dans leurs applications et des tests et process préalables à l'utilisation. Les valeurs des fiches techniques sont revues et corrigées régulièrement. Les dernières corrections sont visibles sur www.ensinger-online.com. Tout droit de changement technique réservé.

