

TECAMID 66 LA natural - halvfabrikat

Kemisk beteckning

PA 66 (Polyamide 66)

Färg

Elfenben solid

Densitet

1.11 g/cm³

Fillers

smörjmedel

Huvud egenskaper

- bra glid och slitenskaper
- bra kemisk resistans
- bra slitenskaper
- resistent mot många oljor, fetter och bränslen
- hög seghet
- bra svetsbar och bindbar

Målindustrier

- maskinteknik
- bilindustrin

Data genereras direkt efter bearbetning (standardklimat Tyskland).

| Mekaniska Egenskaper | parameter | värde | enhet | norm | anmärkning |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| Draghållfasthet | 50mm/min | 76 | MPa | DIN EN ISO 527-2 | (1) For tensile test: specimen type 1b |
| Elasticitetsmodul (dragprov) | 1mm/min | 3100 | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 1) (2) For flexural test: support span 64mm, norm specimen. |
| Böjhållfasthet | 50mm/min | 76 | MPa | DIN EN ISO 527-2 | (3) Specimen 10x10x10mm |
| Dragtöjning | 50mm/min | 11 | % | DIN EN ISO 527-2 | (4) Specimen 10x10x50mm, modulus range between 0.5 and 1% compression. |
| Brottförlängning | 50mm/min | 14 | % | DIN EN ISO 527-2 | (5) For Charpy test: support span 64mm, norm specimen. |
| Böjhållfasthet | 2mm/min, 10 N | 102 | MPa | DIN EN ISO 178 | 2) (6) Specimen in 4mm thickness |
| Elasticitetsmodul (böjningstest) | 2mm/min, 10 N | 2800 | MPa | DIN EN ISO 178 | |
| Kompressionsstyrka | 1% / 2% / 5% 5mm/min, 10 N | 20/35/75 | MPa | EN ISO 604 | 3) |
| Kompressionsmodul | 5mm/min, 10 N | 2400 | MPa | EN ISO 604 | 4) |
| slagstyrka (charpy) | max. 7.5J | 37 | kJ/m ² | DIN EN ISO 179-1eU | 5) |
| Kultrycks hårdhet | | 145 | MPa | ISO 2039-1 | 6) |
| Värmeledningsförmåga | parameter | värde | enhet | norm | anmärkning |
| Glasövergångstemperatur | | 54 | °C | DIN EN ISO 11357 | 1) (1) Found in public sources. |
| Smält temperatur | | 261 | °C | DIN EN ISO 11357 | (2) Found in public sources. |
| Service temperatur | short term | 120 | °C | | 2) Individual testing regarding application conditions is mandatory. |
| Service temperatur | long term | 90 | °C | | |
| termisk expansion | 23-60°C, long. | 11 | 10 ⁻⁵ K ⁻¹ | DIN EN ISO 11359-1;2 | |
| termisk expansion | 23-100°C, long. | 12 | 10 ⁻⁵ K ⁻¹ | DIN EN ISO 11359-1;2 | |
| Specifik värme | | 1.6 | J/(g*K) | ISO 22007-4:2008 | |
| Värmeledningsförmåga | | 0.36 | W/(K*m) | ISO 22007-4:2008 | |
| Elektriska egenskaper | parameter | värde | enhet | norm | anmärkning |
| Specifikt ytmotstånd | | 10 ¹⁴ | Ω | - | |
| Specifik volymr esistans | | 10 ¹⁴ | Ω*cm | - | |
| Övriga egenskaper | parameter | värde | enhet | norm | anmärkning |
| Vatten absorption | 24h / 96h (23°C) | 0.2 / 0.4 | % | DIN EN ISO 62 | 1) (1) Ø ca. 50mm, h=13mm |
| Motstånd mot varmvatten / baser | | (+) | - | - | 2) (2) (+) limited resistance |
| Motståndskraft förvittring | | - | - | - | 3) (3) - poor resistance |
| Brandklassning (UL94) | corresponding to | HB | | DIN IEC 60695-11-10; | 4) (4) Corresponding means no listing at UL (yellow card). The information might be taken from resin, stock shape or estimation. Individual testing regarding application conditions is mandatory. |

Vår information och uttalanden återspeglar vår nuvarande kunskap och ska informera om våra produkter och deras tillämpningar. De garanterar inte eller garanterar kemiskt motstånd, produktkvalitet och deras säljbarhet på ett juridiskt bindande sätt. Våra produkter är inte definierade för användning i medicinska eller tandimplantat. Befintliga kommersiella patent måste observeras. Motsvarande värden och information är inga minimi- eller maximivärden, men riktvärden som kan användas främst för jämförelseändamål för materialval. Dessa värden ligger inom det normala toleransområdet för produkttegenskaper och representerar inte garanterade egenskapsvärden. Därför ska de inte användas för specifikation. Om inte annat noterades bestämdes dessa värden genom test vid referensdimensioner (typiskt stavar med diameter 40-60 mm enligt DIN EN 15860) på extruderad och maskinbearbetad prov